

Fiche technique

StoReno Compribande

Compribande en mousse imprégnée



Caractéristique

Application	• pour l'étanchéité de raccords dans le système de rénovation StoReno • adapté à StoCarrier Reno • pour les joints d'une largeur de 3 à 6 mm • ne convient pas pour les joints et raccordements soumis à des mouvements importants (joints de dilatation, etc.)
--------------------	---

Propriétés	• résistant à la pluie battante • imprégné à cœur • expansion lente • auto-adhésif
-------------------	--

Format	• largeur de bande / largeur de joint : • 10 mm / 3 - 6 mm
---------------	--

Particularités / Indications	• groupe de conformité BG 1 conforme à la norme DIN 18542
-------------------------------------	---

Caractéristiques techniques

Critère	Nom / Prescription de contrôle	Valeur/ Unité	Indications
Résistance à la température		-30 - 90 °C	
Résistance à la pluie battante	EN 1027	600 Pa	
Résistance aux intempéries	DIN 18542	BG 1	
Perméabilité du joint	EN 1026	< 1,0 m ³ /[h*m*(daPa) ⁿ]	

Les valeurs types indiquées sont des valeurs moyennes et approximatives. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs indiquées pour une livraison donnée sont susceptibles de varier légèrement sans entraver l'aptitude du produit.

Support

Exigences	Support solide, plan, sec et dépourvu de substances pouvant entraver le collage (graisse, saleté, etc.).
------------------	--

Mise en œuvre

Application

Fiche technique

StoReno Compribande

Mesurer la longueur exacte du joint. Ajouter un centimètre de réserve de dilatation par mètre de compribande nécessaire. Couper le compribande à angle droit. Retirer la bande de protection de la face autocollante et presser légèrement le compribande contre le flanc du joint. La bande se dilate dès qu'elle n'est plus comprimée. Lorsque la bande est trop expansée (plus de 6 mm pour le type 10/3-6 par exemple), la comprimer à nouveau avant de poser les panneaux adjacents. Il est recommandé de préparer les panneaux avant de coller le compribande. Veiller à réaliser un plan d'étanchéité continu. Poser les deux extrémités du compribande avec un chevauchement d'environ 15 mm au niveau du raccord. Comprimer le compribande en longueur sur les arêtes. Ceci est la seule manière de garantir l'étanchéité (voir la figure). Dans les angles rentrants, poser deux compribandes bout à bout. Le compribande peut être recouvert d'un enduit. Pour éviter un arrachage incontrôlé, séparer le marouflage et la couche de finition des éléments de construction adjacents en effectuant une coupe à la truelle.

Nettoyage des outils

Nettoyer à l'acétone ou à l'eau et au savon.

Indications, recommandations, informations spéciales, divers

La résistance à la pluie battante conforme à la norme DIN 18542, groupe d'exposition BG 1, n'est garantie que lorsque la largeur du joint ne dépasse pas les limites du rayon d'action (3 à 6 mm).

Poser une charge sur les rouleaux restants d'un carton ouvert pour éviter leur dilatation (effet télescope). Il est recommandé de stocker les compribandes dans un endroit frais.

Livrer

Teinte

anthracite

Emballage

Rouleau

Stockage

Conditions de stockage

Stocker dans un endroit sec. Température de stockage : 1 à 20 °C. Capacité de stockage : 12 mois.

Marquage

Groupe de produits

Produit complémentaire

Fiche technique

StoReno Compribande

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Téléphone: 044 851 53 53
Télécopie: 044 851 53 00
www.stoag.ch