


Scheda tecnica

StoSil® OF K

Intonaco di finitura ai silicati senza protezione biocida della pellicola a struttura con intonaco riempitivo



Caratteristica

- Applicazione**
- per esterni
 - come intonaco di finitura in dispersione su supporti minerali non elastici

- Proprietà**
- intonaco esterno secondo EN 15824
 - intonaco ai silicati pronto all'uso
 - senza pellicola protettiva biocida
 - A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
 - ottima permeabilità al vapore acqueo
 - idrorepellente
 - resistente alle intemperie
 - con graniglia di marmo di alta qualità da giacimenti naturali

- Aspetto**
- struttura piena

- Particolarità/indicazioni**
- vedere Servizi/Panoramica Silo nel programma prodotti o nel listino prezzi
 - proteggere superfici sensibili (p. es. vetro, marmo, superfici verniciate o ancora da verniciare)

Dati tecnici

Criterio	Norma / disposizione di prova	Valore/ Unità	Indicazioni
Densità	EN ISO 2811	1,6 - 1,8 g/cm ³	
Spessore dello strato d'aria equivalente della diffusione	EN ISO 7783	0,08 - 0,1 m	V1 elevato
Tasso di permeabilità w	EN 1062-1	0,1 - 0,2 kg/(m ² h ^{0,5})	W2 medio
Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ	EN ISO 7783	30 - 60	V1 elevato
Comportamento all'incendio	EN 13501-1	A2-s1, d0	
Conduzione del calore	DIN 4108	0,7 W/(m*K)	

I dati riportati si riferiscono a valori medi. In ragione dell'utilizzo di materie prime nei nostri prodotti, i valori indicati in riferimento ad un'unica fornitura possono variare leggermente senza ridurre l'idoneità del prodotto.

Scheda tecnica

StoSil® OF K

Supporto

Requisiti Il supporto deve essere portante, asciutto, pulito, e privo di efflorescenze o agenti distaccanti. Supporti umidi o non completamente induriti possono causare danni nei rivestimenti successivi, ad es. formazione di bolle, crepe.

Preparazioni Controllare che il supporto esistente sia portante. Rimuovere i rivestimenti non portanti.

Lavorazione

Condizioni di lavorazione Non lavorare il materiale con irraggiamento solare diretto, intenso o su supporti riscaldati.

Evitare ventilazione eccessiva durante la lavorazione e prima dell'essiccazione, poiché altrimenti possono verificarsi crepe da ritiro e pori nel rivestimento.

Temperatura di lavorazione Temperatura minima dell'aria e del supporto: +5 °C
Temperatura massima dell'aria e del supporto: +30 °C

Preparazione del materiale Preparazione del materiale:

- A seconda delle condizioni meteorologiche e del supporto, regolare la consistenza di lavorazione possibilmente con la minore quantità di acqua possibile.
- Miscelare con cura il materiale prima dell'uso.

Se il materiale viene lavorato con una macchina o con una pistola per spruzzo:

- Regolare la consistenza di lavorazione.
- Il materiale colorato con tonalità intense non deve essere diluito, o al massimo diluito con poca acqua.
- Una eccessiva diluizione del materiale, peggiora le proprietà del materiale, ad es. lavorazione, potere coprente, intensità del colore.

Consumo	Lavorazione		Consumo ca.	
	K 1,0		2,20	kg/m ²
	K 1,5		2,40	kg/m ²
	K 2,0		3,00	kg/m ²
	K 3,0		4,30	kg/m ²
Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.				

Struttura del rivestimento Mano di ancoraggio:
A seconda del tipo e dello stato del supporto, possono essere necessarie mani di

Scheda tecnica

StoSil® OF K

	fondo consolidanti e con regolazione del potere assorbente. Rivestimento intermedio su supporti portanti, minerali: Applicare un rivestimento intermedio con proprietà di adesione e di regolazione dell'assorbimento. Prodotti: StoPrep Miral o Sto-Putzgrund Rivestimento intermedio su supporti portanti, organici: Su supporti organici, non elastici, è necessario un rivestimento intermedio trasmettitore di aderenza e regolatore del potere assorbente. Se si utilizza un intonaco con struttura rigata, applicare un rivestimento intermedio in grado di armonizzare il colore. Prodotti: Sto-Putzgrund
Lavorazione	manuale, a macchina Di norma è necessaria una lavorazione manuale successiva dell'intonaco di finitura per ottenere l'aspetto/struttura desiderati. Stendere il prodotto con una spatola di acciaio inox in modo uniforme nella granulometria richiesta. Strutturare la superficie utilizzando una cazzuola in acciaio e in plastica. Il prodotto è applicabile a spruzzo con una pistola a tramoggia o con una comune intonacatrice. La tecnica di lavorazione, l'attrezzo impiegato e il supporto influiscono notevolmente sul risultato finale. Gli strumenti indicati valgono solo come suggerimento.
Essiccazione, indurimento, tempo di rielaborazione	Il prodotto si asciuga attraverso l'evaporazione dell'acqua. Spessori di strato superiori (> 2 mm), maggiore umidità del substrato e dell'aria, condensa, basse temperature e basso ricambio d'aria possono prolungare il tempo di asciugatura a seconda del manufatto. In condizioni atmosferiche sfavorevoli devono essere adottate opportune misure di protezione (ad es. protezione antipioggia) sulla superficie della facciata da trattare o appena trattata. Il prodotto può essere applicato in condizioni asciutte con temperatura dell'aria e del supporto di circa +20 C e con umidità relativa del 65%, a seconda del tipo di rivestimento (valore sd), non prima di 24 ore.
Pulizia delle attrezzature	Pulire le attrezzature con acqua subito dopo l'uso.
Indicazioni, consigli, speciali,	Il prodotto è appositamente composto con materiali scelti e può così essere

Scheda tecnica

StoSil® OF K

altro

impiegato, senza l'utilizzo di agenti biocidi (conservazione della pellicola) contro i microrganismi (alghe e funghi), sulla facciata. Si ottiene una naturale protezione preventiva, ma non si può garantire un'assenza duratura di attacchi di alghe e funghi.

Eventualmente utilizzare prodotto con una protezione aggiuntiva contro i microrganismi.

Fornire

Tonalità

bianco, colorazione limitata secondo lo StoColor System, indice di riflessione della luce > 30

Stabilità del colore:

Gli agenti atmosferici, l'intensità della radiazione UV e l'azione dell'umidità modificano la superficie nel tempo. Sono possibili variazioni visibili della tonalità. Questo processo di modifica viene influenzato dalle condizioni del materiale e del supporto. Raccomandazione: Migliorare la stabilità del colore di tonalità intense e/o molto scure con un'ulteriore mano di applicazione.

Grana strutturale:

Come grana strutturale vengono utilizzati tipi di marmo bianco naturale. La venatura naturale del marmo può sembrare in alcuni punti una grana scura visibile nell'intonaco di finitura.

La tonalità della grana strutturale si potrebbe intravedere dall'intonaco di finitura nelle tonalità chiare, soprattutto di colore giallo. In casi molto rari, i grani di marmo possono presentare segni puntuali a causa di componenti naturali come, ad es., la pirite.

Entrambi gli effetti sono conformi al carattere di base di un intonaco di finitura riempito con marmo e confermano le proprietà naturali dei materiali utilizzati. Tuttavia, ciò non pregiudica né la qualità, né la funzionalità del prodotto. Questa è una proprietà intrinseca.

Precisione del colore:

Le condizioni atmosferiche e di progetto influenzano la precisione della tonalità e l'uniformità del colore. Evitare in ogni caso le seguenti condizioni (a - d):

- a. assorbimento irregolare del supporto
- b. diverso contenuto di umidità della superficie
- c. punti del supporto con alcalinità estremamente diversa e/o componenti diversi
- d. luce diretta del sole con ombre nette sul rivestimento fresco appena applicato

Dilavamento degli additivi:

Nei rivestimenti non ancora asciutti, l'azione degli agenti atmosferici, ad es. rugiada, nebbia o pioggia, può comportare effetti sulla superficie dovuti alla presenza di additivi solubili in acqua. Tali inestetismi hanno una visibilità diversa a seconda dell'intensità del colore. Ciò non ha alcun effetto sulla qualità del prodotto. Gli effetti scompaiono a seguito di ulteriori agenti atmosferici.

Colorabile

Possibile colorazione con max. 1 % StoTint Aqua.

Scheda tecnica

StoSil® OF K

Possibile impostazione speciale	Non è possibile una regolazione aggiuntiva con agenti biocidi (conservazione della pellicola).
--	--

Imballaggio	Secchi
--------------------	--------

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio	Conservare nella custodia originale ben chiusa e al riparo dal gelo. Proteggere dall'irraggiamento solare diretto.
---------------------------------	--

Durata di stoccaggio	La migliore qualità del prodotto viene garantita fino alla data di scadenza se conservato nel contenitore originale chiuso e nel rispetto delle condizioni di stoccaggio. La scadenza è indicata dal numero di partita sul contenitore. Spiegazione del numero di partita: cifra 1 = cifra finale dell'anno, cifra 2 + 3 = settimana del calendario Esempio: 6450013223 - durata di stoccaggio fino alla fine della 45ª settimana del 2026 Una volta aperto, consumare in breve tempo. Il deposito di sporco può ridurre la durata di conservazione, ad es. a causa dello strumento sporco.
-----------------------------	--

Perizia / omologazione

ecobau Certificate 202409.13679	StoSil OF K/R/MP - ecoBasis Prova delle direttive ecologiche e sanitarie
------------------------------------	---

Marcatura

Gruppo di prodotti	Intonaco per facciate
---------------------------	-----------------------

Composizione

Dispersione polimerica
 legante inorganico
 Biossido di titanio
 Materiali di riempimento minerali
 Materiali di riempimento ai silicati
 Riempitivi organici
 Acqua
 alifati
 Opacizzante
 ritardante dell'essiccazione
 Stabilizzatori
 Agente idrofobizzante
 Addensante

Sicurezza	Rispettare la scheda di sicurezza! Le istruzioni di sicurezza si riferiscono al prodotto pronto all'uso non lavorato.
------------------	---

Scheda tecnica

StoSil[®] OF K

Può contenere tracce dovute a materie prime di conservanti.

EUH210

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

EUH211

Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefono: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch