


Scheda tecnica

StoSil® OF MP

Intonaco di finitura ai silicati senza protezione biocida della pellicola, modellabile



Caratteristica

- Applicazione**
- per esterni
 - come intonaco di finitura in dispersione su supporti minerali non elastici

- Proprietà**
- intonaco esterno secondo EN 15824
 - intonaco ai silicati pronto all'uso
 - senza pellicola protettiva biocida
 - A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
 - ottima permeabilità al vapore acqueo
 - idrorepellente
 - resistente alle intemperie

- Aspetto**
- come intonaco modellabile

- Particolarità/indicazioni**
- vedere Servizi/Panoramica Silo nel programma prodotti o nel listino prezzi
 - proteggere superfici sensibili (p. es. vetro, marmo, superfici verniciate o ancora da verniciare)
 - con intonaco fine frattazzato, sbiadito può essere necessaria una seconda mano di applicazione per compensare la tonalità

Dati tecnici

Criterio	Norma / disposizione di prova	Valore/ Unità	Indicazioni
Densità	EN ISO 2811	1,5 - 1,7 g/cm ³	
Spessore dello strato d'aria equivalente della diffusione	EN ISO 7783	0,08 - 0,11 m	V1 elevato
Tasso di permeabilità w	EN 1062-1	< 0,1 kg/(m ² h ^{0,5})	W2 medio
Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ	EN ISO 7783	30 - 60	V1 elevato
Comportamento all'incendio	EN 13501-1	A2-s1, d0	
Conduzione del calore	DIN 4108	0,7 W/(m*K)	

I dati riportati si riferiscono a valori medi. In ragione dell'utilizzo di materie prime nei nostri prodotti, i valori indicati in riferimento ad un'unica fornitura possono variare leggermente senza ridurre l'idoneità del prodotto.

Scheda tecnica

StoSil® OF MP

Supporto

Requisiti

Il supporto deve essere portante, asciutto, pulito, e privo di efflorescenze o agenti distaccanti. Supporti umidi o non completamente induriti possono causare danni nei rivestimenti successivi, ad es. formazione di bolle, crepe.

Se il prodotto viene utilizzato come intonaco fine a strato sottile frattazzato, sono necessarie supplementari spatolature di fondo livellanti. Con Sistemi di isolamento termico per facciate spatolare prima le eventuali aree con cambio di materiale, ad es. fasce antincendio e successivamente applicare l'intonaco di fondo.

Spessore degli strati nel Sistema di isolamento termico per facciate:

- Sistema di intonacatura completo : almeno 4 mm
- Lo strato di rasatura armata sotto l'intonaco di finitura dovrebbe avere uno spessore di oltre 3,0 mm.
- Raccomandazione: Applicare strati aggiuntivi livellanti per prevenire la lettura di eventuali difetti sul supporto.

Preparazioni

Controllare che il supporto esistente sia portante. Rimuovere i rivestimenti non portanti.

Lavorazione

Condizioni di lavorazione

Non lavorare il materiale con irraggiamento solare diretto, intenso o su supporti riscaldati.

Evitare ventilazione eccessiva durante la lavorazione e prima dell'essiccazione, poiché altrimenti possono verificarsi crepe da ritiro e pori nel rivestimento.

Temperatura di lavorazione

Temperatura minima dell'aria e del supporto: +5 °C
Temperatura massima dell'aria e del supporto: +30 °C

Preparazione del materiale

Preparazione del materiale:

- A seconda delle condizioni meteorologiche e del supporto, regolare la consistenza di lavorazione possibilmente con la minore quantità di acqua possibile.
- Miscelare con cura il materiale prima dell'uso.

Se il materiale viene lavorato con una macchina o con una pistola per spruzzo:

- Regolare la consistenza di lavorazione.
- Il materiale colorato con tonalità intense non deve essere diluito, o al massimo diluito con poca acqua.
- Una eccessiva diluizione del materiale, peggiora le proprietà del materiale, ad es. lavorazione, potere coprente, intensità del colore.

Consumo

Tipo di applicazione	Consumo ca.	
di spessore sottile	1,50	kg/m ²
di spessore medio	2,50	kg/m ²

Scheda tecnica

StoSil® OF MP

di spessore alto	4,00	kg/m ²
Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.		

Struttura del rivestimento	Mano di ancoraggio: A seconda del tipo e dello stato del supporto, possono essere necessarie mani di fondo consolidanti e con regolazione del potere assorbente. Rivestimento intermedio su supporti portanti, minerali: Applicare un rivestimento intermedio con proprietà di adesione e di regolazione dell'assorbimento. Prodotti: StoPrep Miral o Sto-Putzgrund Rivestimento intermedio su supporti portanti, organici: Su supporti organici, non elastici, è necessario un rivestimento intermedio trasmettitore di aderenza e regolatore del potere assorbente. Se si utilizza un intonaco con struttura rigata, applicare un rivestimento intermedio in grado di armonizzare il colore. Prodotti: Sto-Putzgrund
Lavorazione	manuale, a macchina Di norma è necessaria una lavorazione manuale successiva dell'intonaco di finitura per ottenere l'aspetto/struttura desiderati. Applicare il prodotto uniformemente con una cazzuola in acciaio inossidabile. Spessore strato: min. 1 mm, in alcuni punti max. 5 mm. A seconda della struttura desiderata, lavorare la superficie ad es. con una cazzuola a punta quadra, una spazzola, un rullo per strutturare, una spatola o una spugna. Il prodotto è frattazzabile. Con grandi superfici e in relazione alle condizioni di lavorazione occorre tener conto della formazione di una pellicola. Raccomandazione per la lavorazione di una superficie con intonaco fine frattazzata: Passaggio 1: Sul supporto preparato applicare un intonaco di finitura riempitivo K 1,5 con una spatola in acciaio inossidabile e lisciare leggermente. Poi lavorare l'intonaco ed i grani della struttura in eccesso sulla superficie usando una cazzuola in plastica. Lasciare asciugare la superficie. Con una spatola larga rimuovere le punte dei grani sporgenti. Passaggio 2: utilizzo di un intonaco modellabile come intonaco fine: Applicare l'intonaco modellabile in modo uniforme in uno spessore dello strato di ca. 1 mm. Lasciar tirare brevemente la superficie e poi frattazzare uniformemente con un piccolo frattazzo con spugna in lattice. Inumidire regolarmente con acqua il frattazzo di spugna in lattice durante l'operazione, ad es. con una bottiglia spray. Gli strumenti indicati valgono solo come suggerimento.

Scheda tecnica

StoSil[®] OF MP

Essiccazione, indurimento, tempo di rielaborazione

Il prodotto si asciuga attraverso l'evaporazione dell'acqua. Spessori di strato superiori (> 2 mm), maggiore umidità del substrato e dell'aria, condensa, basse temperature e basso ricambio d'aria possono prolungare il tempo di asciugatura a seconda del manufatto.

In condizioni atmosferiche sfavorevoli devono essere adottate opportune misure di protezione (ad es. protezione antipioggia) sulla superficie della facciata da trattare o appena trattata.

Il prodotto può essere applicato in condizioni asciutte con temperatura dell'aria e del supporto di circa +20 °C e con umidità relativa del 65%, a seconda del tipo di rivestimento (valore sd), non prima di 24 ore.

Pulizia delle attrezzature

Pulire le attrezzature con acqua subito dopo l'uso.

Indicazioni, consigli, speciali, altro

Le inclusioni d'aria possono causare bolle. Modellare l'intonaco solo con l'utensile asciutto. Pericolo di formazione di macchie.

Il prodotto è appositamente composto con materiali scelti e può così essere impiegato, senza l'utilizzo di agenti biocidi (conservazione della pellicola) contro i microrganismi (alghe e funghi), sulla facciata. Si ottiene una naturale protezione preventiva, ma non si può garantire un'assenza duratura di attacchi di alghe e funghi.

Eventualmente utilizzare prodotto con una protezione aggiuntiva contro i microrganismi.

Fornire**Tonalità**

bianco, colorazione limitata secondo lo StoColor System, indice di riflessione della luce > 30

Stabilità del colore:

Gli agenti atmosferici, l'intensità della radiazione UV e l'azione dell'umidità modificano la superficie nel tempo. Sono possibili variazioni visibili della tonalità. Questo processo di modifica viene influenzato dalle condizioni del materiale e del supporto. Raccomandazione: Migliorare la stabilità del colore di tonalità intense e/o molto scure con un'ulteriore mano di applicazione.

Grana strutturale:

Come grana strutturale vengono utilizzati tipi di marmo bianco naturale. La venatura naturale del marmo può sembrare in alcuni punti una grana scura visibile nell'intonaco di finitura.

La tonalità della grana strutturale si potrebbe intravedere dall'intonaco di finitura nelle tonalità chiare, soprattutto di colore giallo. In casi molto rari, i grani di marmo possono presentare segni puntuali a causa di componenti naturali come, ad es., la

Scheda tecnica

StoSil[®] OF MP

pirite.

Entrambi gli effetti sono conformi al comportamento di un intonaco di finitura riempito con marmo e confermano le proprietà naturali dei materiali utilizzati. Questa è una proprietà intrinseca.

Precisione del colore:

Le condizioni atmosferiche e di progetto influenzano la precisione della tonalità e l'uniformità del colore. Evitare in ogni caso le seguenti condizioni (a - d):

- a. assorbimento irregolare del supporto
- b. diverso contenuto di umidità della superficie
- c. punti del supporto con alcalinità estremamente diversa e/o componenti diversi
- d. luce diretta del sole con ombre nette sul rivestimento fresco appena applicato

Dilavamento degli additivi:

Nei rivestimenti non ancora asciutti, l'azione degli agenti atmosferici, ad es. rugiada, nebbia o pioggia, può comportare effetti sulla superficie dovuti alla presenza di additivi solubili in acqua. Tali inestetismi hanno una visibilità diversa a seconda dell'intensità del colore. Ciò non ha alcun effetto sulla qualità del prodotto. Gli effetti scompaiono a seguito di ulteriori agenti atmosferici.

Colorabile	Possibile colorazione con max. 1 % StoTint Aqua.
Possibile impostazione speciale	Non è possibile una regolazione aggiuntiva con agenti biocidi (conservazione della pellicola).
Imballaggio	Secchi
Stoccaggio	
Condizioni di stoccaggio	Conservare nella custodia originale ben chiusa e al riparo dal gelo. Proteggere dall'irraggiamento solare diretto.
Durata di stoccaggio	La migliore qualità del prodotto viene garantita fino alla data di scadenza se conservato nel contenitore originale chiuso e nel rispetto delle condizioni di stoccaggio. La scadenza è indicata dal numero di partita sul contenitore. Spiegazione del numero di partita: cifra 1 = cifra finale dell'anno, cifra 2 + 3 = settimana del calendario Esempio: 6450013223 - durata di stoccaggio fino alla fine della 45^a settimana del 2026 Una volta aperto, consumare in breve tempo. Il deposito di sporco può ridurre la durata di conservazione, ad es. a causa dello strumento sporco.

Scheda tecnica

StoSil[®] OF MP

Perizia / omologazione

ecobau Certificate
202409.13679

StoSil OF K/R/MP - ecoBasis
Prova delle direttive ecologiche e sanitarie

Marcatura

Gruppo di prodotti

Intonaco per facciate

Composizione

Dispersione polimerica
legante inorganico
Biossido di titanio
Materiali di riempimento minerali
Materiali di riempimento ai silicati
Riempitivi organici
Acqua
alifati
Opacizzante
Stabilizzatori
Agente idrofobizzante
Addensante

Sicurezza

Rispettare la scheda di sicurezza!
Le istruzioni di sicurezza si riferiscono al prodotto pronto all'uso non lavorato.

Può contenere tracce dovute a materie prime di conservanti.

EUH210

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

EUH211

Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Scheda tecnica

StoSil[®] OF MP

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefono: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch