


Fiche technique

StoSilent Filler

Enduit poreux de rebouchage pour joints, constitué de billes de verre expansées



Caractéristique

Application	• pour l'intérieur • pour le rebouchage et le lissage des joints ouverts dans le système acoustique StoSilent Direct • ne pas mélanger avec d'autres matériaux
--------------------	--

Propriétés	• bonne force de collage humide • Facilité d'application • structure poreuse, facile à poncer
-------------------	---

Caractéristiques techniques

Critère	Nom / Prescription de contrôle	Valeur/ Unité	Indications
Comportement au feu (classe)	EN 13501-1	A2-s1, d0	
Les valeurs types indiquées sont des valeurs moyennes et approximatives. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs indiquées pour une livraison donnée sont susceptibles de varier légèrement sans entraver l'aptitude du produit.			

Support

Exigences	La couche de couverture des plaques acoustiques StoSilent Board MW 100 doit être sèche et exempte de poussière.
------------------	---

Mise en œuvre

Température de mise en œuvre	Température minimale de mise en œuvre et du support : +12 °C avec une humidité relative de l'air max. de 70 % ; montage après ajustement de l'équilibre hygroscopique dans la pièce. Un réchauffement ou un refroidissement rapide et soudain pendant le temps de montage ou de séchage peut provoquer la formation de fissures.
Temps de mise en œuvre	À +20 °C : environ 6 heures
Rapport de mélange	1,0 l d'eau pour 2 kg
Préparation du matériau	Verser le contenu entier du pot dans un récipient propre, ajouter de l'eau. Remuer

Fiche technique

StoSilent Filler

avec un malaxeur à mortier pendant 1 à 2 min jusqu'à faire mousser. Laisser reposer pendant env. 5 minutes, puis remuer pendant environ 30 secondes. Remuer régulièrement pour faire mousser le produit.

Consommation	Type d'application	Consommation appr.	
	comme reboucheur de joint dans le système acoustique StoSilent Direct	0,10	kg/m²
La quantité de matériau à utiliser dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.			
Séchage, durcissement, temps de mise en œuvre	Recouvrable après 48 heures à +20 °C et une humidité relative de l'air de 65 % Le séchage peut être raccourci au moyen d'un séchoir à condensation. Assurer le séchage du produit en max. 48 h en prenant des mesures appropriées (ventilation, séchage, régulation de la température).		
Nettoyage des outils	Nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation.		
Indications, recommandations, informations spéciales, divers	Respecter les directives générales de mise en œuvre édictées par Sto au sujet des Sto-Akustikplattensysteme. Ces directives sont disponibles auprès de Sto SE & Co. KGaA.		
	Ne procéder à un montage/revêtement qu'en respectant les instructions précédentes !		
	Reprendre les joints de dilatation.		
Livrer			
Teinte	blanc-gris		
Emballage	sac		
Stockage			
Conditions de stockage	Stocker à l'abri du gel et de l'humidité.		
Durée de stockage	La qualité maximale du produit est garantie dans son conditionnement originel jusqu'à la date limite de stockage. Celle-ci peut être déduite du numéro de lot inscrit sur l'emballage. Explication du numéro de lot : Chiffre 1 = chiffre final de l'année, chiffres 2 + 3 = semaine. Exemple : 1450013223 – durée de stockage jusqu'à la fin de la 45e semaine de 2021		

Fiche technique

StoSilent Filler

Marquage

Groupe de produits Pâte de jointoiement

Composition

polymère en poudre
Charges minérales
Hydroxyde d'aluminium
épaississant
additif de surface
agent mouillant

Sécurité

Respecter la fiche de données de sécurité !

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Téléphone: 044 851 53 53
Télécopie: 044 851 53 00
www.stoag.ch