


Scheda tecnica

StoSilent Filler

Riempitivo per giunti poroso in granulato di vetro espanso



Caratteristica

- Applicazione**
- interni
 - per riempire e levigare i giunti aperti nel sistema acustico StoSilent Direct
 - non mescolare con altri materiali

- Proprietà**
- buona adesione allo stato umido
 - applicazione semplice
 - struttura porosa facilmente levigabile

Dati tecnici

Criterio	Norma / disposizione di prova	Valore/ Unità	Indicazioni
Comportamento all'incendio (classe)	EN 13501-1	A2-s1, d0	
I dati riportati si riferiscono a valori medi. In ragione dell'utilizzo di materie prime nei nostri prodotti, i valori indicati in riferimento ad un'unica fornitura possono variare leggermente senza ridurre l'idoneità del prodotto.			

Supporto

- Requisiti**
- Lo strato che copre il pannello acustico StoSilent Board MW 100 deve essere asciutta e libera da polvere.

Lavorazione

- Temperatura di lavorazione**
- Temperatura minima di lavorazione e del supporto: +12°C con max. 70 % di umidità relativa dell'aria, montaggio dopo aver raggiunto l'umidità di equilibrio nell'ambiente.
Un repentino riscaldamento o raffreddamento durante la fase di montaggio o di essiccazione può causare la formazione di crepe.
- Tempo di lavorazione**
- Con +20 °C: ca. 6 ore
- Rapporto di miscela**
- 1,0 l acqua per 2 kg
- Preparazione del materiale**
- Versare tutto il contenuto in un recipiente pulito, aggiungere l'acqua. Aggiungere

Scheda tecnica

StoSilent Filler

acqua. Mescolare 1-2 min. fino a rendere spumoso, utilizzare un miscelatore per malta disponibile in commercio. Far riposare per 5 minuti ed infine miscelare nuovamente per 30 secondi.

La schiumosità del prodotto deve essere realizzata mescolando regolarmente.

Consumo	Tipo di applicazione	Consumo ca.	
	come sigillante per giunti per il sistema acustico StoSilent Direct	0,10	kg/m²
Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.			
Essiccazione, indurimento, tempo di rielaborazione	Lavorabile con temperatura dell'aria di +20 °C e con umidità dell'aria relativa del 65 %: lavorabile dopo circa 48 ore. L'essiccazione può essere accelerata mediante deumidificatore. grazie a misure adeguate (ventilazione, essiccazione, regolazione della temperatura) garantire che il prodotto sia asciutto dopo 48 h.		
Pulizia delle attrezzature	Pulire le attrezzature con acqua subito dopo l'uso.		
Indicazioni, consigli, speciali, altro	Occorre osservare le direttive di lavorazione generali Sto per lastre nei sistemi di controsoffitti fonoassorbenti Sto. Sono messe a disposizione da Sto SE & Co. KGaA. Procedere al montaggio/al rivestimento solo previa istruzione. Occorre realizzare giunti di dilatazione		
Fornire			
Tonalità	bianco grigiastro		
Imballaggio	Sacco		
Stoccaggio			
Condizioni di stoccaggio	Stoccare all'asciutto e al riparo dal gelo.		
Durata di stoccaggio	La qualità del prodotto viene garantita fino alla data di scadenza se questo è conservato nel contenitore originale. La durata di stoccaggio è indicata dal numero di partita sul contenitore. Spiegazione del numero di partita: cifra 1 = cifra finale dell'anno, cifre 2 + 3 = settimane del calendario esempio: 1450013223 - durata di stoccaggio fino alla fine della 45ª settimana del 2021		

Scheda tecnica

StoSilent Filler

Marcatura

Gruppo di prodotti Sigillante per fughe

Composizione

Polvere di polimero
Materiali di riempimento minerali
idrossido di alluminio
Addensante
additivo per superfici
Agente umettante

Sicurezza Rispettare la scheda di sicurezza!

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefono: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch