

# Scheda tecnica

## StoSilent Fix

Collante per giunti a base gesso per pannelli fonoassorbenti



### Caratteristica

<b>Applicazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>interni</li> <li>per l'incollaggio dei bordi dei pannelli per il sistema acustico StoSilent Distance</li> <li>per riempire i fori delle viti</li> </ul>
<b>Proprietà</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ottimo potere adesivo</li> <li>essiccazione rapida</li> <li>buona aderenza</li> </ul>
<b>Aspetto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>opaco</li> </ul>
<b>Particolarità/indicazioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>non mescolare con altri materiali</li> <li>il consumo varia in base al sistema</li> </ul>

### Dati tecnici

Critério	Norma / disposizione di prova	Valore/ Unità	Indicazioni
Densità	EN ISO 2811	1,1 g/cm <sup>3</sup>	

I dati riportati si riferiscono a valori medi. In ragione dell'utilizzo di materie prime nei nostri prodotti, i valori indicati in riferimento ad un'unica fornitura possono variare leggermente senza ridurre l'idoneità del prodotto.

### Supporto

<b>Requisiti</b>	Il supporto deve essere solido, asciutto, pulito, portante e privo di efflorescenze ed agenti distaccanti. Supporti umidi e/o non completamente induriti possono causare danni, come ad es. formazione di bolle e crepe nei rivestimenti successivi. Pertanto non applicare su supporti umidi o sporchi.
<b>Preparazioni</b>	Prima dell'esecuzione di ulteriori lavori far asciugare per almeno 24 ore i sistemi di controsoffitti fonoassorbenti Sto.

### Lavorazione

<b>Temperatura di lavorazione</b>	Temperatura minima del supporto e di lavorazione: +12 °C
-----------------------------------	--

## Scheda tecnica

# StoSilent Fix

**Preparazione del materiale** Versare il prodotto in acqua pulita e fredda, finché il materiale non diventa visibile in superficie. Con una spatola da gessatore o simili mescolare fino al raggiungimento della consistenza di lavorazione.

Il recipiente e l'attrezzo per miscelare devono essere puliti.

Consumo	Tipo di applicazione	Consumo ca.	
	con pannelli di piccolo formato	0,50	kg/m <sup>2</sup>
	con pannelli di grande formato	0,30	kg/m <sup>2</sup>

Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.

**Lavorazione** viene applicato mediante cartucce, applicare con spatola giapponese o con cartuccia, applicare con la spatola

Riempire lo stucco impastato in una cartuccia (ad es. attrezzo Knauf, n. art. 9955-811, 9955-813) e applicarlo con un ugello al centro del bordo della lastra. In alternativa applicare il materiale con una spatola sui giunti. Applicare lo stucco già impastato sui bordi in modo che con l'unione delle singole lastre venga garantito un incollaggio su tutto lo spessore del bordo. Spingere lateralmente la lastra successiva e incollare. Non premere lo stucco sui profili portanti. Dopo 30 minuti. circa eliminare il materiale in eccesso. Non rasare a zero.

I soffitti non sono esenti al 100 % da irregolarità visibili con la luce radente.

**Essiccazione, indurimento, tempo di rielaborazione** Il tempo di lavorazione dello stucco miscelato fino all'inizio dell'indurimento è di 20 minuti circa. Per questo motivo preparare solo la quantità di materiale che può essere lavorato in circa 60 minuti. Successivamente non utilizzare più il materiale, preparare una nuova miscela.

**Pulizia delle attrezzature** Pulire le attrezzature con acqua subito dopo l'uso.

**Indicazioni, consigli, speciali, altro** Occorre osservare le istruzioni di lavorazione generali Sto per i sistemi acustici StoSilent. Sono messe a disposizione da Sto AG. I recipienti e gli attrezzi sporchi riducono il tempo di lavorazione. Non lavorare il materiale indurito, con l'aggiunta d'acqua e miscelando StoSilent Fix, il materiale non è più idoneo per la lavorazione. Procedere al montaggio/al rivestimento solo previa istruzione.

### Fornire

**Tonalità** bianco naturale

## Scheda tecnica

# StoSilent Fix

**Imballaggio** Sacco

### Stoccaggio

**Condizioni di stoccaggio** Stoccare all'asciutto.

**Durata di stoccaggio** La qualità del prodotto viene garantita fino alla data di scadenza se questo è conservato nel contenitore originale. La durata di stoccaggio è indicata dal numero di partita sul contenitore.  
Spiegazione del numero di partita:  
cifra 1 = cifra finale dell'anno, cifre 2 + 3 = settimane del calendario  
esempio: 1450013223 - durata di stoccaggio fino alla fine della 45ª settimana del 2021

### Marcatura

**Gruppo di prodotti** Stucco

**Sicurezza** Rispettare la scheda di sicurezza!

### Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto AG Schweiz  
Südstrasse 14  
CH - 8172 Niederglatt  
Telefono: 044 851 53 53  
Telefax: 044 851 53 00  
[www.stoag.ch](http://www.stoag.ch)