

Fiche technique

StoSpray 1K Primaire universel

Primaire d'adhérence universel pour l'intérieur et l'extérieur



Caractéristique

Application

- Primaire d'adhérence universel pour l'intérieur et l'extérieur
- Applicable comme primaire, filler et apprêt de protection antirouille
- Idéal pour réparer les défauts
- Sur l'acier, le fer, l'aluminium
- Sur les plastiques rigides sans agent séparateur de surface et anciennes couches de peinture

Propriétés

- Mise en œuvre professionnelle grâce à une tête de pulvérisation à réglage variable
- Protection anticorrosion et filler en un seul produit
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Fonction planimodificatrice et séchage rapide
- Reprise possible mouillé sur mouillé
- Soudable
- Reprise possible avec toutes les laques de finition monocomposant et bicomposant à base de solvants et d'eau usuelles
- Excellente adhérence

Aspect

- mat

Support

Exigences

Supports appropriés :

- Fer, acier, acier zingué, aluminium
- Plastique à renfort de verre
- Anciennes couches de peinture durcies (Vérifier la compatibilité !)
- Supports polyester

Fer et acier :

Enlever correctement la mince couche de rouille et la rouille jusqu'à atteindre le degré de pureté Sa 2 ½ (grenaillage) ou St 3 (mécanique) conformément à DIN EN ISO 12944-4. Pour les nouveaux supports, enlever la croûte de laminage et la calamine par ponçage ou par sablage. Éliminer les graisses

Aluminium à l'intérieur :

Conformément à la fiche technique BFS n° 6 agent mouillant.

Plastique :

Nettoyer le polyester et le plastique à renfort de verre avec StoDivers GR et un abrasif non-tissé.

Anciennes couches de peinture :

Poncer avec un abrasif non-tissé et/ou lessiver avec StoDivers GR. Pour les plus gros défauts, reboucher avec un enduit de ragréage bicomposant et poncer. Ensuite, poncer, appliquer une couche d'impression et vernir la surface.

Fiche technique

StoSpray 1K Primaire universel

Préparations

Contrôler la cohésion des supports existants. Enlever les peintures effritées et les anciennes peintures et couches non cohésives. Nettoyer le support mécaniquement ou avec un décapant adapté.

Mise en œuvre

Température de mise en œuvre

Température minimale du support et de mise en œuvre : +5 °C
Température maximale de support et de mise en œuvre : +35 °C

Préparation du matériau

Le produit est prêt à l'emploi.
Avant utilisation, agiter la cartouche pendant 2 minutes et effectuer un test de pulvérisation (par ex. sur du carton)

Consommation

Type d'application

Consommation appr.

par couche

60 - 80

ml/m²

La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction

Constitution des couches

2-3 couches à une distance de pulvérisation de 25 cm en en mouvements croisés

Laisser sécher entre chaque pulvérisation

Mise en œuvre

Pulvériser 2-3 couches en mouvements croisés sur le support préparé

Peut être recouvert par lui-même à tout moment
Si nécessaire, un ponçage humide ou sec peut être effectué après environ 20 minutes
Reprise possible mouillé sur mouillé après env. 15 min.

Séchage, durcissement, temps de mise en œuvre

- Sec hors poussière après env. 10 min.
- Sec au toucher après env. 15 min.
- Application de couche suivante possible après env. 15 min.
- Ponçable après env. 20 min.

Nettoyage de la tête de pulvérisation

Une fois le vernissage terminé, retourner la cartouche et vider la tête de pulvérisation pour éviter que la peinture ne sèche.

Indications, recommandations, spécificités, autre

Si la couche de finition n'est pas appliquée dans les 3 jours, poncer la surface avant application de la couche de finition.
Élimination : respecter les dispositions légales relatives à l'élimination. Ne recycler que les cartouches vides. Déposer les cartouches contenant des restes au poste de collecte pour peintures usées.

Livrer

Teinte

blanc, gris, noir

Fiche technique

StoSpray 1K Primaire universel

Emballage	Bombe aérosol 400 ml
------------------	----------------------

Stockage

Conditions de stockage	Stocker à l'abri du gel en emballage bien fermé.
-------------------------------	--

Durée de stockage	Nous garantissons la qualité maximale du produit original jusqu'à la date limite de stockage. Celle-ci figure dans le numéro de lot sur le contenant.
--------------------------	---

Marquage

Groupe de produits	Couche d'impression universelle monocomposant en phase solvant
---------------------------	--

Composition	Selon la directive VdL pour les revêtements utilisés dans le bâtiment, dispersion de polymères, silicate de potassium, dioxyde de titane, carbonate de calcium, matières de charge à base de silicate, eau, additifs
--------------------	--

Sécurité	Ce produit doit être étiqueté conformément à la directive CE applicable. Respecter la fiche de données de sécurité ! Les consignes de sécurité se rapportent au produit prêt à l'emploi et non mis en œuvre.
-----------------	--

Aérosol extrêmement inflammable. Réservoir sous pression. Peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque de graves irritations oculaires. Peut causer des somnolences et des vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, avec effet à long terme. Si un avis médical est nécessaire, conserver l'emballage ou l'étiquette d'identification. Garder hors de la portée des enfants. Maintenir à l'écart de surfaces chaudes, d'étincelles, de flammes nues et d'autres sources d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas pulvériser sur des flammes nues ou d'autres sources d'inflammation. Ne pas percer ni brûler, même après utilisation. Ne pas inhaler l'aérosol. Protéger des rayons du soleil et ne pas exposer à des températures supérieures à 50 °C/122 °F. Éliminer le contenu/conteneur dans une entreprise d'élimination agréée ou dans un point de collecte municipal. Un contact répété peut causer une fragilisation de la peau et des crevasses.

Fiche technique

StoSpray 1K Primaire universel

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou les utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et notre expérience. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de vérifier sous sa propre responsabilité l'aptitude et l'utilisation du produit.

Les applications qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne doivent être réalisées qu'après consultation. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. À plus forte raison, en association avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Téléphone : 044 851 53 53
Télécopie : 044 851 53 00
www.stoag.ch