

Scheda tecnica

StoSpray 1K Universal Primer

Ponte adesivo universale per interni ed esterni



Caratteristica

Applicazione

- Ponte adesivo universale per interni ed esterni
- applicabile come mano di ancoraggio, riempitivo e primer antiruggine
- ideale per il miglioramento di difetti
- su acciaio, ferro, alluminio
- su materie plastiche rigide senza agenti distaccanti e su mani esistenti

Proprietà

- Lavorazione professionale grazie alla testina a spruzzo regolabile
- Protezione anticorrosione e riempitivo in uno
 - Per esterni ed interni
- Buona scorrevolezza e essiccazione rapida
- Lavorabile bagnato su bagnato
- Saldabile
- Può essere verniciato con tutti gli smalti monocomponente e bicomponente a base di solventi e d'acqua disponibili in commercio
- Adesione eccellente

Aspetto

- opaco

Supporto

Requisiti

Supporti adatti:

- Ferro, acciaio, acciaio zincato, alluminio
- Vetroresina (plastica rinforzata con fibra di vetro)
- Vernici esistenti polimerizzate (verificare la compatibilità!)
- Supporti in poliestere

Ferro e acciaio:

Rimuovere accuratamente qualsiasi traccia di ruggine fino ad un livello di purezza Sa 2½ (irradiare) o St 3 (a macchina) secondo DIN EN ISO 12944-4. Su supporti nuovi, rimuovere eventuali tracce di calamina e scaglie tramite levigatura o sabbatura. Rimuovere i grassi

Alluminio all'interno:

Secondo la Scheda Tecnica BFS Nr. 6 agente umettante alcalino.

Plastica:

Pulire il poliestere e la vetroresina con StoDivers GR e un vello abrasivo.

Mani esistenti:

Levigare con un vello abrasivo e/o detergere con StoDivers GR. Riempire i punti difettosi più grandi con uno stucco bicomponente e levigare. Poi levigare la superficie, applicare la mano di ancoraggio e verniciare.

Preparazioni

Verificare che i supporti presenti siano portanti. Rimuovere gli strati e le parti di pittura distaccati e non portanti. Pulire il supporto con sistema meccanico o con svernicianti adeguati.

Scheda tecnica

StoSpray 1K Universal Primer

Lavorazione	
Temperatura di lavorazione	Temperatura minima del supporto e di lavorazione: +5 °C Temperatura massima di lavorazione e del supporto: +35 °C
Preparazione del materiale	Il prodotto è pronto all'uso. Prima dell'uso scuotere la bomboletta per 2 minuti ed fare una prova di spruzzo (ad es. su un cartone)
Consumo	Tipo di applicazione
	Consumo ca.
	per applicazione di pittura
	60 - 80 ml/m ²
	Il consumo di materiale dipende tra l'altro da lavorazione, supporto e consistenza. I valori di consumo indicati sono puramente indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto
Struttura del rivestimento	Spruzzare 2-3 strati incrociati da una distanza di 25 cm Lasciar evaporare tra un ciclo di spruzzatura e l'altro
Lavorazione	Spruzzare 2-3 strati incrociati sul supporto preparato Riverniciabile in qualsiasi momento con se stesso Se necessario può essere levigato dopo ca. 20 min. bagnato o secco Lavorabile bagnato su bagnato dopo ca. 15 min.
Essiccazione, indurimento, tempo di lavorazione	• Fuori polvere dopo ca. 10 min. • Asciutto maneggiabile dopo ca. 15 min. • Verniciabile dopo ca. 15 min. • Carteggiabile dopo ca. 20 min.
Pulizia dell'erogatore	Al termine del processo di verniciatura, capovolgere la bomboletta e spruzzare per svuotare l'erogatore ed evitare che la pittura si secchi.
Indicazioni, consigli, speciali, altro	Se il rivestimento di finitura non viene applicato entro 3 giorni, levigare la superficie prima di applicarlo. Smaltimento: osservare le prescrizioni di legge in vigore relative allo smaltimento. Riciclare solo bombolette completamente vuote. Le bombolette contenenti residui devono essere smaltite presso un centro di raccolta per vernici.
Fornire	
Tonalità	bianco, grigio, nero
Imballaggio	Bomboletta spray 400 ml
Stoccaggio	
Condizioni di conservazione	Conservare ben chiuso e al riparo dal gelo.

Scheda tecnica

StoSpray 1K Universal Primer

Durata di stoccaggio

La qualità del prodotto è garantita fino alla data di scadenza se conservato nel contenitore originale. Tale data può essere derivata dal n. di lotto riportato sulla confezione.

Marcatura

Gruppo di prodotti

Mano d'ancoraggio universale monocomponente contenente solventi

Composizione

Secondo la linea guida VdL Vernici per l'edilizia, dispersione di polimeri, vetro per silicato di potassio, biossido di titanio, carbonato di calcio, cariche di silicato, acqua, additivi

GISCODE

Sicurezza

Questo prodotto deve essere contrassegnato secondo le direttive UE vigenti. Si prega di rispettare la scheda di sicurezza! Le avvertenze di sicurezza si riferiscono al prodotto pronto all'uso, non lavorato.

Aerosol altamente infiammabile. Il contenitore è in pressione: può scoppiare se riscaldato. Causa gravi irritazioni agli occhi. Può causare sonnolenza e vertigini. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Se si consulta un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Tenere lontano da calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Non fumare. Non spruzzare contro fiamme libere o altre fonti di accensione. Anche dopo l'uso non perforare o bruciare. Non respirare l'aerosol. Proteggere dai raggi diretti del sole e non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F. Smaltire il prodotto/recipiente presso smaltitore autorizzato o un centro di raccolta comunale. Il contatto ripetuto può portare a pelle fragile o screpolata.

Indicazioni particolari

Le informazioni e/o i dati contenuti in questa scheda tecnica servono a garantire lo scopo e/o l'idoneità di utilizzo del prodotto e si basano sulle nostre conoscenze e esperienze. Non esonerano tuttavia l'utilizzatore dalla responsabilità di verificare autonomamente l'idoneità e il corretto impiego.

Le applicazioni non espressamente menzionate in questa scheda tecnica sono autorizzate solo previa consultazione. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione è disponibile in Internet.

Sto AG Svizzera
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefono: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch