

Scheda tecnica

StoSpray Fondo isolante

Mano di ancoraggio isolante ad asciugatura rapida, bianco



Caratteristica

Applicazione

- Mano di ancoraggio speciale per isolamento di: macchie d'acqua, nicotina, catrame, bitume, macchie di fumo, asfalto, ecc.
- per pareti e soffitti

Proprietà

- Lavorazione professionale grazie alla testina a spruzzo regolabile
- Tonalità: bianco
- Elevato potere isolante
- Impedisce la penetrazione di macchine nello strato di copertura
- Per esterni ed interni
- Ottima adesione
- Lavorazione facile
- Essiccazione rapida
- Resa elevata
- Pitturabile con pitture a dispersione e vernici

Aspetto

- opaco

Supporto

Requisiti

Supporti adatti:

- Intonaco, pannelli truciolari rigidi, legno, pietra e calcestruzzo, mani esistenti

Mani esistenti:

Occorre verificare la portanza dei rivestimenti esistenti. Rimuovere i rivestimenti preesistenti con mezzi adeguati.

Intonaco, pietra e calcestruzzo:

i supporti devono essere portanti, puliti, asciutti, e privi di strati distaccanti. Rimuovere i resti di pittura e di intonaco lievemente aderenti ed eventualmente stuccare.

Pannelli di fibre dure:

i supporti devono essere portanti, puliti e asciutti. Rimuovere i resti di pittura e di intonaco lievemente aderenti ed eventualmente stuccare.

Legno:

il supporto deve essere pulito, asciutto, privo di grasso, libero da sostanze separabili e lavorato in maniera corretta.

L'umidità del legno non può superare con legno di latifoglie il 12 % e con legno di conifera il 15 %

Sistema di isolamento termico per facciate:

Il prodotto contiene solventi e può causare danni irreparabili alle lastre in EPS. i supporti devono essere portanti, puliti e asciutti. Rimuovere i resti di pittura e di intonaco lievemente aderenti ed eventualmente stuccare.

Preparazioni

Verificare che i supporti presenti siano portanti. Rimuovere gli strati e le parti di pittura distaccati e non portanti.

Scheda tecnica

StoSpray Fondo isolante

Lavorazione

Temperatura di lavorazione	Temperatura minima del supporto e di lavorazione: +5 °C Temperatura massima di lavorazione e del supporto: +35 °C
-----------------------------------	--

Preparazione del materiale	Il prodotto è pronto all'uso. Prima dell'uso scuotere la bomboletta per 2 minuti ed fare una prova di spruzzo (ad es. su un cartone)
-----------------------------------	---

Consumo	Tipo di applicazione	Consumo ca.	
	per applicazione di pittura	60 - 80	ml/m ²
Il consumo di materiale dipende tra l'altro da lavorazione, supporto e consistenza. I valori di consumo indicati sono puramente indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto			

Struttura del rivestimento	Spruzzare 2-3 strati incrociati da una distanza di 25 cm Lasciar evaporare tra un ciclo di spruzzatura e l'altro
-----------------------------------	---

Lavorazione	Spruzzare 2-3 strati incrociati sul supporto preparato Riverniciabile in qualsiasi momento con se stesso Può essere verniciato dopo ca. 3 ore di essiccazione.
--------------------	--

Essiccazione, indurimento, tempo di lavorazione	• Fuori polvere dopo ca. 15 min. • Asciutto maneggiabile dopo ca. 60 min. • Verniciabile dopo ca. 3 ore
--	---

Pulizia dell'erogatore	Al termine del processo di verniciatura, capovolgere la bomboletta e spruzzare per svuotare l'erogatore ed evitare che la pittura si secchi.
-------------------------------	--

Indicazioni, consigli, speciali, altro	Se il rivestimento di finitura non viene applicato entro 3 giorni, levigare la superficie prima di applicarlo. Smaltimento: osservare le prescrizioni di legge in vigore relative allo smaltimento. Consegnare al riciclaggio solo barattoli privi di resti. Smaltire le confezioni contenenti dei residui presso un centro di raccolta per vernici.
---	---

Fornire

Tonalità	bianco
-----------------	--------

Imballaggio	Bomboletta spray 400 ml
--------------------	-------------------------

Stoccaggio

Condizioni di conservazione	Conservare ben chiuso e al riparo dal gelo.
------------------------------------	---

Durata di stoccaggio	La qualità del prodotto è garantita fino alla data di scadenza se conservato nel contenitore originale. Tale data può essere derivata dal n. di lotto riportato sulla confezione.
-----------------------------	---

Scheda tecnica

StoSpray Fondo isolante

Marcatura

Gruppo di prodotti Mano di ancoraggio isolante Aerosol

Composizione

Secondo la linea guida VdL Vernici per l'edilizia, dispersione di polimeri, vetro per silicato di potassio, biossido di titanio, carbonato di calcio, cariche di silicato, acqua, additivi

GISCODE

Sicurezza

Questo prodotto deve essere contrassegnato secondo le direttive UE vigenti. Si prega di rispettare la scheda di sicurezza! Le avvertenze di sicurezza si riferiscono al prodotto pronto all'uso, non lavorato.

Aerosol altamente infiammabile. Il contenitore è in pressione: può scoppiare se riscaldato. Causa gravi irritazioni agli occhi. Può causare sonnolenza e vertigini. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Se si consulta un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Tenere lontano da calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Non fumare. Non spruzzare contro fiamme libere o altre fonti di accensione. Anche dopo l'uso non perforare o bruciare. Non respirare l'aerosol. Proteggere dai raggi diretti del sole e non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F. Smaltire il prodotto/recipiente presso smaltitore autorizzato o un centro di raccolta comunale. Il contatto ripetuto può portare a pelle fragile o screpolata.

Indicazioni particolari

Le informazioni e/o i dati contenuti in questa scheda tecnica servono a garantire lo scopo e/o l'idoneità di utilizzo del prodotto e si basano sulle nostre conoscenze e esperienze. Non esonerano tuttavia l'utilizzatore dalla responsabilità di verificare autonomamente l'idoneità e il corretto impiego.

Le applicazioni non espressamente menzionate in questa scheda tecnica sono autorizzate solo previa consultazione. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione è disponibile in Internet.

Sto AG Svizzera
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefono: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch