

Technisches Merkblatt

StoSpray Heizkörperspray

Wärmebeständiger Lackspray für Heizkörper



Charakteristik

Anwendung	• Widerstandsfähiger Heizkörperlack mit Langzeitschutz • Lackierung von Heizkörper, Handtuchwärmer, Warmwasserleitungen, Thermogeräte, usw.
Eigenschaften	• Professionelle Verarbeitung durch variabel einstellbarem Sprühkopf • Gutes Deckvermögen und schnelle Trocknung • Hohe Vergilbungsbeständigkeit • Wärmebeständig bis 100°C • Durch Sprühlackierung besonders hilfreich bei Rippen-Heizkörper
Optik	• seidenglänzend

Untergrund

Anforderungen	Geeignete Untergründe: • Heizkörper aller Art, Handtuchwärmer, Thermogeräte, usw. Beim Sprühen auf frische, Kunstharz lackierte Flächen kann der Untergrund angelöst und der Lack hochgezogen werden. Es ist keine Grundierung notwendig. Die zu lackierende Fläche muss kalt sein.
----------------------	---

Vorbereitungen	Der Untergrund muss angeschliffen, sauber, trocken, rost-, staub- und fettfrei sein. Vorhandene Untergründe auf Tragfähigkeit prüfen. Lose Anstrichteile und nicht tragfähige Altanstriche und Beschichtungen entfernen.
-----------------------	---

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur	Unterste Untergrund- und Verarbeitungstemperatur: +5 °C Oberste Untergrund- und Verarbeitungstemperatur: +35 °C
Materialzubereitung	Das Produkt ist verarbeitungsfertig. Vor Gebrauch Dose 2 Minuten schütteln, probesprühen (z.B. auf Karton)

Verbrauch	Anwendungsart	ca. Verbrauch	
	pro Anstrich	60 - 80	ml/m ²
Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln			
Beschichtungsaufbau	2-3 Schichten mit 15-25 cm Sprühabstand im Kreuzgang Zwischen den Spritzgängen Ablüften lassen		

Technisches Merkblatt

StoSpray Heizkörperspray

Applikation	2-3 Schichten im Kreuzgang auf den vorbereiteten Untergrund sprühen Zu jedem Zeitpunkt mit sich selber überlackierbar Bei Bedarf kann nach ca. 60 Minuten Nass oder Trocken geschliffen werden Nass-in Nass überarbeitbar nach ca. 15 Min.
Trocknung, Aushärtung, Überarbeitungszeit	• Staubtrocken nach ca. 10 Min. • Griffest nach ca. 60 Min. • Durchgetrocknet nach ca. 12 Std.
Reinigung des Sprühkopfes	Nach Beenden des Lackiervorgangs Dose umdrehen und Sprühkopf leer sprühen um ein Eintrocknen der Farbe zu vermeiden.
Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges	Entsorgung: Die gesetzlichen Bestimmungen bzgl. Entsorgung beachten. Nur restentleerte Dosen zum Recycling geben. Dosen mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.
Liefern	
Farbton	RAL 9010, NCS S 0500-N, RAL 9016
Verpackung	Spraydose 400 ml
Lagerung	
Lagerbedingungen	Fest verschlossen und frostfrei lagern.
Lagerdauer	Die beste Qualität im Originalgebinde wird bis zum Ablauf der max. Lagerdauer gewährleistet. Dies kann der Chargen-Nr. auf dem Gebinde entnommen werden.
Gutachten / Zulassungen	
Kennzeichnung	
Produktgruppe	Aerosol Radiatorenlack
Zusammensetzung	
GISCODE	
Sicherheit	Dieses Produkt ist nach der geltenden EG-Verordnung kennzeichnungspflichtig. Sicherheitsdatenblatt beachten! Sicherheitshinweise beziehen sich auf das gebrauchsfertige, unverarbeitete Produkt. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.

Technisches Merkblatt

StoSpray Heizkörperspray

Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Aerosol nicht einatmen. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefon: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch