

Fiche technique

StoSpray Sous-couche isolante

Impression isolante à séchage rapide blanche



Caractéristique

Application	• Primaire spécial pour l'isolation de taches d'eau, de nicotine, de goudron, de bitume, de fumée, d'asphalte, etc. • pour plafonds et murs
Propriétés	• Mise en œuvre professionnelle grâce à une tête de pulvérisation à réglage variable • Teinte blanche • Force d'isolation élevée • Empêche la pénétration de taches jusqu'à la couche de recouvrement • Pour l'intérieur et l'extérieur • Excellente adhérence • Mise en œuvre facile • Séchage rapide • Très avantageux • Recouvrable avec des peintures en dispersion et des laques
Aspect	• mat

Support

Exigences	Supports appropriés : • Enduit, panneaux de fibres, bois, pierre et béton, anciennes couches de peinture Anciennes couches de peinture : Contrôler la cohésion des couches existantes. Retirer les revêtements anciens de façon adaptée. Crépi, pierre et béton : Tous les supports doivent être propres, secs, cohésifs et exempts de substances séparatrices. Éliminer les résidus de peinture ou d'enduit détachés, non adhérent et ragréer si nécessaire. Panneaux en fibres dures : Tous les supports doivent être propres, secs et cohésifs. Éliminer les résidus de peinture ou d'enduit détachés, non adhérent et ragréer si nécessaire. Bois : Le support doit être propre, sec, exempt de graisse et de substances séparatrices et préparé dans les règles de l'art. L'humidité du bois ne doit pas dépasser 12 % pour les feuillus et 15 % pour les conifères Système d'ITE : Le produit en phase solvant peut causer des dommages irréparables sur les panneaux isolants en PSE. Tous les supports doivent être propres, secs et cohésifs. Éliminer les résidus de peinture ou d'enduit détachés, non adhérent et ragréer si nécessaire.
------------------	---

Fiche technique

StoSpray Sous-couche isolante

Préparations

Contrôler la cohésion des supports existants. Enlever les peintures effritées et les anciennes peintures et couches non cohésives.

Mise en œuvre

Température de mise en œuvre

Température minimale du support et de mise en œuvre : +5 °C
Température maximale de support et de mise en œuvre : +35 °C

Préparation du matériau

Le produit est prêt à l'emploi.
Avant utilisation, agiter la cartouche pendant 2 minutes et effectuer un test de pulvérisation (par ex. sur du carton)

Consommation

Type d'application

Consommation appr.

par couche

60 - 80

ml/m²

La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction

Constitution des couches

2-3 couches à une distance de pulvérisation de 25 cm en en mouvements croisés
Laisser sécher entre chaque pulvérisation

Mise en œuvre

Pulvériser 2-3 couches en mouvements croisés sur le support préparé

Peut être recouvert par lui-même à tout moment
Peut être recouvert après 3 h de séchage.

Séchage, durcissement, temps de mise en œuvre

- Sec hors poussière après env. 15 min.
- Sec au toucher après env. 60 min.
- Application de couche suivante possible après 3 h

Nettoyage de la tête de pulvérisation

Une fois le vernissage terminé, retourner la cartouche et vider la tête de pulvérisation pour éviter que la peinture ne sèche.

Indications, recommandations, spécificités, autre

Si la couche de finition n'est pas appliquée dans les 3 jours, poncer la surface avant application de la couche de finition.
Élimination : respecter les dispositions légales pour l'élimination. Ne faire recycler que les bidons vidés de tout résidu. Déposer le bidon contenant des restes au poste de collecte pour peintures usées.

Livrer

Teinte

blanc

Emballage

Bombe aérosol 400 ml

Stockage

Conditions de stockage

Stocker à l'abri du gel en emballage bien fermé.

Fiche technique

StoSpray Sous-couche isolante

Durée de stockage

Nous garantissons la qualité maximale du produit original jusqu'à la date limite de stockage. Celle-ci figure dans le numéro de lot sur le contenant.

Marquage**Groupe de produits**

Aérosol d'impression isolante

Composition

Selon la directive VdL pour les revêtements utilisés dans le bâtiment, dispersion de polymères, silicate de potassium, dioxyde de titane, carbonate de calcium, matières de charge à base de silicate, eau, additifs

Sécurité

Ce produit doit être étiqueté conformément à la directive CE applicable. Respecter la fiche de données de sécurité ! Les consignes de sécurité se rapportent au produit prêt à l'emploi et non mis en œuvre.

Aérosol extrêmement inflammable. Réservoir sous pression. Peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque de graves irritations oculaires. Peut causer des somnolences et des vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, avec effet à long terme. Si un avis médical est nécessaire, conserver l'emballage ou l'étiquette d'identification. Garder hors de la portée des enfants. Maintenir à l'écart de surfaces chaudes, d'étincelles, de flammes nues et d'autres sources d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas pulvériser sur des flammes nues ou d'autres sources d'inflammation. Ne pas percer ni brûler, même après utilisation. Ne pas inhaler l'aérosol. Protéger des rayons du soleil et ne pas exposer à des températures supérieures à 50 °C/122 °F. Éliminer le contenu/conteneur dans une entreprise d'élimination agréée ou dans un point de collecte municipal. Un contact répété peut causer une fragilisation de la peau et des crevasses.

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou les utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et notre expérience. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de vérifier sous sa propre responsabilité l'aptitude et l'utilisation du produit.

Les applications qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne doivent être réalisées qu'après consultation. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. À plus forte raison, en association avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Téléphone : 044 851 53 53
Télécopie : 044 851 53 00
www.stoag.ch