

Notice technique Spray structural



Le spray structural DUPLI-COLOR crée une structure de surface personnalisée, semblable à un crépi. Il s'agit d'une dispersion exclusive de polyuréthane à base d'eau qui convient à la réparation et au nivellement des enduits structuraux. Applicable sur une variété de supports, comme le béton, les plaques de plâtre, le placoplâtre, le bois, etc. Recouvrable avec toutes les peintures de dispersion.

Qualité et caractéristiques

- peinture blanc vif
- facile à appliquer
- bon pouvoir couvrant
- séchage rapide
- excellente adhérence
- recouvrable d'une peinture murale standard
- conçue pour l'intérieur

Caractéristiques physiques et chimiques

- **Base du liant :** Dispersion polyuréthane
- **Coloris :** blanc
- **Rendement :**
500 ml suffisent pour env. 1 m²
- **Séchage (à 21°C, humidité relative de 45 %) :**
recouvrable après environ 2 heures
Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité relative et de la porosité du support.
- **Conservation/stockage :**
2 ans pour un stockage conforme (=10°C à 25°C, humidité relative max. de 60 %)
Ne pas stocker à une température inférieure à 5°C.
- **Emballage/contenance :**
Aérosol d'une contenance de 500 ml

Environnement et réglementation

Respect de l'environnement : Les produits MOTIP DUPLI sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Étiquetage réglementaire : Tous les produits MOTIP DUPLI respectent les dispositions en matière d'étiquetage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.

Mode d'emploi

- Pour les taches d'eau, de fumée et de suie, nous recommandons d'utiliser d'abord l'apprêt isolant DUPLI-COLOR.
- Le support doit être sec, propre, exempt de graisse et de cire et poncé.
- Bien agiter pendant 3 minutes et vaporiser sur une assiette en carton ou en bois.
- Distance env. 25 à 30 cm.
- Vaporiser avec un mouvement circulaire et permanent.
- Bien laisser sécher.
- Pour obtenir une structure plus épaisse, vaporiser de nouveau et laisser sécher la zone.
- Après utilisation, retournez la bombe et vaporisez pendant quelques secondes pour nettoyer la tête de pulvérisation.

Références de commande

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Pour de plus amples informations techniques, vous pouvez joindre notre hotline du lundi au jeudi, de 08h00 à 17h00 et le vendredi jusqu'à 12h00, par téléphone au 0049 (0)62 66 75 266.

Version : 13 avril 2018

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 11.06.2020

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info@de.motipdupli.com