

Scheda tecnica

StoSpray per radiatori

Vernice spray resistente al calore per radiatori

**Caratteristica****Applicazione**

- Vernice per radiatori ad alta resistenza con protezione a lungo termine
- Verniciatura di radiatori, scaldasalviette, tubazioni dell'acqua calda, gruppi termici, ecc.

Proprietà

- Lavorazione professionale grazie alla testina a spruzzo regolabile
- Buon potere coprente e essiccazione rapida
- Elevata resistenza all'ingiallimento
- Resistente al calore fino a 100°C
- Particolarmente utile per radiatori alettati grazie all'applicazione a spruzzo

Aspetto

- satinato lucido

Supporto**Requisiti**

Supporti adatti:

- Radiatori di qualsiasi tipo, scaldasalviette, gruppi termici, ecc.

Spruzzato su superfici verniciate con resina sintetica fresca può ammorbidire il supporto e la vernice si può sollevare.

Non è necessaria una mano di ancoraggio.

La superficie da verniciare deve essere fredda.

Preparazioni

Il supporto deve essere carteggiato, pulito, asciutto, privo di ruggine, polvere e grasso. Verificare che i supporti presenti siano portanti. Rimuovere gli strati e le parti di pittura distaccati e non portanti.

Lavorazione**Temperatura di lavorazione**

Temperatura minima del supporto e di lavorazione: +5 °C
Temperatura massima di lavorazione e del supporto: +35 °C

Preparazione del materiale

Il prodotto è pronto all'uso.
Prima dell'uso scuotere la bomboletta per 2 minuti ed fare una prova di spruzzo (ad es. su un cartone)

Consumo

Tipo di applicazione

Consumo ca.

per applicazione di pittura

60 - 80

ml/m²

Il consumo di materiale dipende tra l'altro da lavorazione, supporto e consistenza. I valori di consumo indicati sono puramente indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto

Struttura del rivestimento

Spruzzare 2-3 strati incrociati da una distanza di 15-25 cm

Scheda tecnica

StoSpray per radiatori

	Lasciar evaporare tra un ciclo di spruzzatura e l'altro
Lavorazione	Spruzzare 2-3 strati incrociati sul supporto preparato Riverniciabile in qualsiasi momento con se stesso Se necessario può essere levigato dopo ca. 60 min. bagnato o secco Lavorabile bagnato su bagnato dopo ca. 15 min.
Essiccazione, indurimento, tempo di lavorazione	• Fuori polvere dopo ca. 10 min. • Asciutto maneggiabile dopo ca. 60 min. • Perfettamente asciutto dopo ca. 12 ore
Pulizia dell'erogatore	Al termine del processo di verniciatura, capovolgere la bomboletta e spruzzare per svuotare l'erogatore ed evitare che la pittura si secchi.
Indicazioni, consigli, speciali, altro	Smaltimento: osservare le prescrizioni di legge in vigore relative allo smaltimento. Riciclare solo bombolette completamente vuote. Le bombolette contenenti residui devono essere smaltite presso un centro di raccolta per vernici.
Fornire	
Tonalità	RAL 9010, NCS S 0500-N, RAL 9016
Imballaggio	Bomboletta spray 400 ml
Stoccaggio	
Condizioni di conservazione	Conservare ben chiuso e al riparo dal gelo.
Durata di stoccaggio	La qualità del prodotto è garantita fino alla data di scadenza se conservato nel contenitore originale. Tale data può essere derivata dal n. di lotto riportato sulla confezione.
Marcatura	
Gruppo di prodotti	Vernice aerosol per radiatori
Composizione	
GISCODE	
Sicurezza	Questo prodotto deve essere contrassegnato secondo le direttive UE vigenti. Si prega di rispettare la scheda di sicurezza! Le avvertenze di sicurezza si riferiscono al prodotto pronto all'uso, non lavorato. Aerosol altamente infiammabile. Il contenitore è in pressione: può scoppiare se riscaldato. Causa gravi irritazioni agli occhi. Può causare sonnolenza e vertigini. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Se si consulta un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere

Scheda tecnica

StoSpray per radiatori

lontano dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Non fumare. Non spruzzare contro fiamme libere o altre fonti di accensione. Anche dopo l'uso non perforare o bruciare. Non respirare l'aerosol. Proteggere dai raggi diretti del sole e non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F. Smaltire il prodotto/recipiente presso smaltitore autorizzato o un centro di raccolta comunale. Il contatto ripetuto può portare a pelle fragile o screpolata.

Indicazioni particolari

Le informazioni e/o i dati contenuti in questa scheda tecnica servono a garantire lo scopo e/o l'idoneità di utilizzo del prodotto e si basano sulle nostre conoscenze e esperienze. Non esonerano tuttavia l'utilizzatore dalla responsabilità di verificare autonomamente l'idoneità e il corretto impiego.

Le applicazioni non espressamente menzionate in questa scheda tecnica sono autorizzate solo previa consultazione. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione è disponibile in Internet.

Sto AG Svizzera
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefono: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch