

# Fiche technique

## StoSpray pour radiateurs

Peinture spray résistante à la chaleur pour radiateurs



### Caractéristique

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Application</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laque pour radiateurs résistante avec protection longue durée</li> <li>• Peinture de radiateurs, chauffe-serviettes, conduites d'eau chaude, appareils thermiques, etc.</li> </ul>                                                                                                                                                        |
| <b>Propriétés</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mise en œuvre professionnelle grâce à une tête de pulvérisation à réglage variable</li> <li>• Bon pouvoir couvrant et séchage rapide</li> <li>• Haute résistance au jaunissement</li> <li>• Résistant à la chaleur jusqu'à 100 °C</li> <li>• Particulièrement utile pour les radiateurs à ailettes par la peinture au pistolet</li> </ul> |
| <b>Aspect</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Satiné</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Support

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Exigences</b> | <p>Supports appropriés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Radiateurs de toutes sortes, chauffe-serviettes, appareils thermiques, etc.</li> </ul> <p>En cas de pulvérisation sur des surfaces en résine peintes récentes, le support peut être attaqué et la laque peut remonter.</p> <p>Aucune couche d'impression n'est nécessaire.</p> <p>La surface à peindre doit être froide.</p> |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Préparations</b> | <p>Le support doit être poncé, propre, sec et exempt de rouille, de poussière et de graisse. Contrôler la cohésion des supports existants. Enlever les peintures effritées et les anciennes peintures et couches non cohésives.</p> |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Mise en œuvre

|                                     |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Température de mise en œuvre</b> | <p>Température minimale du support et de mise en œuvre : +5 °C</p> <p>Température maximale de support et de mise en œuvre : +35 °C</p> |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Préparation du matériau</b> | <p>Le produit est prêt à l'emploi.</p> <p>Avant utilisation, agiter la cartouche pendant 2 minutes et effectuer un test de pulvérisation (par ex. sur du carton)</p> |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Consommation                                                                                                                                                                                                                                                                               | Type d'application | Consommation appr. |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | par couche         | 60 - 80            | ml/m <sup>2</sup> |
| <p>La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction</p> |                    |                    |                   |

## Fiche technique

# StoSpray pour radiateurs

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Constitution des couches</b>                          | 2-3 couches à une distance de pulvérisation de 15-25 cm en mouvements croisés<br>Laisser sécher entre chaque pulvérisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Mise en œuvre</b>                                     | Pulvériser 2-3 couches en mouvements croisés sur le support préparé<br><br>Peut être recouvert par lui-même à tout moment<br>Si nécessaire, un ponçage humide ou sec peut être effectué après environ 60 minutes<br>Reprise possible mouillé sur mouillé après env. 15 min.                                                                                                                                                                                             |
| <b>Séchage, durcissement, temps de mise en œuvre</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sec hors poussière après env. 10 min.</li> <li>• Sec au toucher après env. 60 min.</li> <li>• Sec à cœur après env. 12 h</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Nettoyage de la tête de pulvérisation</b>             | Une fois le vernissage terminé, retourner la cartouche et vider la tête de pulvérisation pour éviter que la peinture ne sèche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Indications, recommandations, spécificités, autre</b> | Élimination : respecter les dispositions légales pour l'élimination. Ne recycler que les cartouches vides. Déposer les cartouches contenant des restes au poste de collecte pour peintures usées.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Livrer</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Teinte</b>                                            | RAL 9010, NCS S 0500-N, RAL 9016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Emballage</b>                                         | Bombe aérosol 400 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Stockage</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Conditions de stockage</b>                            | Stocker à l'abri du gel en emballage bien fermé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Durée de stockage</b>                                 | Nous garantissons la qualité maximale du produit original jusqu'à la date limite de stockage. Celle-ci figure dans le numéro de lot sur le contenant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Marquage</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Groupe de produits</b>                                | Peinture aérosol pour radiateurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Composition</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>GISCODE</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sécurité</b>                                          | <p>Ce produit doit être étiqueté conformément à la directive CE applicable. Respecter la fiche de données de sécurité ! Les consignes de sécurité se rapportent au produit prêt à l'emploi et non mis en œuvre.</p> <p>Aérosol extrêmement inflammable. Réservoir sous pression. Peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque de graves irritations oculaires. Peut causer des somnolences et des vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, avec effet</p> |

## Fiche technique

# StoSpray pour radiateurs

à long terme. Si un avis médical est nécessaire, conserver l'emballage ou l'étiquette d'identification. Garder hors de la portée des enfants. Maintenir à l'écart de surfaces chaudes, d'étincelles, de flammes nues et d'autres sources d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas pulvériser sur des flammes nues ou d'autres sources d'inflammation. Ne pas percer ni brûler, même après utilisation. Ne pas inhaler l'aérosol. Protéger des rayons du soleil et ne pas exposer à des températures supérieures à 50 °C/122 °F. Éliminer le contenu/conteneur dans une entreprise d'élimination agréée ou dans un point de collecte municipal. Un contact répété peut causer une fragilisation de la peau et des crevasses.

### Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou les utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et notre expérience. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de vérifier sous sa propre responsabilité l'aptitude et l'utilisation du produit.

Les applications qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne doivent être réalisées qu'après consultation. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. À plus forte raison, en association avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto AG Schweiz  
Südstrasse 14  
CH - 8172 Niederglatt  
Téléphone : 044 851 53 53  
Télécopie : 044 851 53 00  
[www.stoag.ch](http://www.stoag.ch)