


Fiche technique

StoTop Protectlasur

Fine couche de lasure en phase solvant, à haut extrait sec pour boiseries extérieures



Caractéristique

Application

- pour l'extérieur
- fine couche de lasure sur des éléments de construction dimensionnellement stables, comme des balcons, bardages, berceaux de toit, etc.

Propriétés

- sans tack résiduel
- fort pouvoir de pénétration
- très perméable à la vapeur d'eau
- résistant aux UV
- microporeux
- application au pinceau sans reprise sur de grandes surfaces

Aspect

- satiné conforme à la norme EN 13300

Particularités / Indications

- à utiliser uniquement dans les domaines d'application autorisés
- Une utilisation erronée peut entraîner des risques pour la santé et des dommages pour l'environnement.

Caractéristiques techniques

Critère	Nom / Prescription de contrôle	Valeur/ Unité	Indications
Densité		0,86 g/cm ³	
Les valeurs types indiquées sont des valeurs moyennes et approximatives. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs indiquées pour une livraison donnée sont susceptibles de varier légèrement sans entraver l'aptitude du produit.			

Support

Exigences

Le support doit être propre, sec, exempt de graisse et de substances séparatrices et préparé dans les règles de l'art.

L'humidité du bois ne doit pas dépasser 12 % pour les feuillus et 15 % pour les persistants.

Extérieur bois :
Poncer les bois neufs de dimensions partiellement prescrites et non prescrites, constitution des couches selon la fiche technique BSF n° 18, enduire avec

Fiche technique

StoTop Protectlasur

3 couches de StoTop Protectlasur ou la dernière couche avec StoThixlasur AF.

Nettoyer les revêtements anciens, retirer les composants détachés, poncer le bois devenu gris jusqu'à atteindre la partie saine du bois. Enduire avec 3 couches de StoTop Protectlasur ou la dernière couche avec StoThixlasur AF.

Les opérations consistant à enlever / continuer à traiter des couches de peinture, par exemple par ponçage, décapage thermique, etc. peuvent produire des poussières et/ou des vapeurs dangereuses. Effectuer les travaux dans des zones bien ventilées ou ménager une ventilation transversale. Porter une protection respiratoire appropriée si nécessaire.

Préparations	Vérifier la cohésion des supports existants. Supprimer les couches non cohésives. Revêtements anciens : Nettoyer les couches cohésives de lasure et de peinture, puis poncer soigneusement. Poncer les surfaces bois grisées et usées par les intempéries jusqu'au support cohésif. Décaper les bois tropicaux avec une brosse en laiton, lessiver avec StoFluid AF, puis bien laisser sécher. Les bois non traités ne doivent pas être exposés plus d'1 semaine aux intempéries.
---------------------	---

Mise en œuvre

Température de mise en œuvre	température minimale de mise en œuvre et du support : +5 °C température maximale d'application et du support : +35 °C		
Préparation du matériau	Solution prête à l'emploi, ne pas diluer. Remuer soigneusement avant l'application.		
Consommation	Type d'application	Consommation appr.	
	par couche	0,05 - 0,08	l/m²
	La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.		
Application	application au pinceau Appliquer le produit dans le sens du fil du bois à l'aide d'un pinceau plat ou d'une brosse plate.		
Séchage, durcissement, temps de mise en œuvre	Avec une température de l'air et du support de +20 °C et une humidité relative de l'air de 65 % : sec à la poussière après 2,5 heure, non collant après 3,5 heures, peignable après		

Fiche technique

StoTop Protectlasur

12 heures.

Le temps de séchage se prolonge à basses températures et / ou humidité de l'air élevée.

Prolonger nettement le temps de séchage de la première couche sur les bois constitués d'agglomérés de bois comme la lignine et les résines. Appliquer la deuxième couche uniquement lorsque la première couche ne colle plus.

Nettoyage des outils	Nettoyer avec StoFluid AF immédiatement après utilisation.
-----------------------------	--

Indications, recommandations, informations spéciales, divers	Traitement des déchets : Respecter les dispositions légales pour l'élimination. Ne faire recycler que les pots vidés de tout résidu. Déposer les pots contenant des restes au poste de collecte pour peintures usées.
---	--

Livrer

Teinte	StoColor - RAL - teintes bois
---------------	-------------------------------

L'essence ainsi que la qualité du bois, associées à l'épaisseur du film sec du système de lasure, influencent la teinte de la lasure. Des différences par rapport au nuancier sont donc possibles. Pour être absolument sûr de la teinte, il convient de réaliser un essai en appliquant la teinte choisie sur la surface à traiter.

Emballage	pot
------------------	-----

Stockage

Conditions de stockage	Stocker dans le contenant d'origine bien scellé à l'abri de la chaleur et du gel. Protéger des rayons directs du soleil.
-------------------------------	--

Durée de stockage	Ce produit est vendu en tant que biocide. Nous garantissons l'effet biocide de ce produit jusqu'à l'expiration de sa durée limite de stockage. Respecter les indications sur la durée limite de stockage figurant au niveau du numéro de lot sur le contenant.
--------------------------	---

La qualité maximale du produit est garantie dans son conditionnement originel non ouvert jusqu'à la date limite de stockage si les conditions de stockage sont respectées. Celle-ci peut être déduite du numéro de lot inscrit sur le contenant de conditionnement.

Explication du numéro de lot :

Chiffre 1 = chiffre final de l'année, chiffres 2 + 3 = semaine.

Exemple : 6450013223 – durée de stockage jusqu'à la fin de la 45e semaine de 2026

À utiliser rapidement après ouverture. Toute contamination par des impuretés peut réduire la durée de conservation, par exemple par l'utilisation d'un outil sale.

Fiche technique

StoTop Protectlasur

Marquage

Groupe de produits

Lasure pour bois

Composition

résine alkyde
aliphates
étherglycol
additif rhéologique
dessiccateurs
protection contre la lumière
agents antipeaux
agents de protection pour le revêtement à base de propiconazol

Sécurité

Ce produit doit être étiqueté conformément à la directive CE applicable.
Respecter la fiche de données de sécurité !
Les consignes de sécurité se rapportent au produit prêt à l'emploi et non mis en œuvre.

Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. Rapporter le contenu/le contenant à une entreprise d'élimination de déchets agréée ou à un point de collecte communal.
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

EUH208

Contient 12-hydroxy-N-[6-(12-hydroxyoctadecanamido)hexyl]octadécanamide, anhydride phtalique, butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle. Peut produire une réaction allergique.

Il s'agit de conservateurs.
Éviter le contact avec la peau et les yeux.

EUH211

Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

Fiche technique

StoTop Protectlasur

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Téléphone: 044 851 53 53
Télécopie: 044 851 53 00
www.stoag.ch