


Fiche technique

StoTop Thixlasur AF

Lasure monoproduit satinée en phase solvant
sans odeur, sans biocide



Caractéristique

Application

- pour l'extérieur et l'intérieur
- utilisable en version incolore uniquement à l'intérieur
- couches d'impression, intermédiaire et de finition sur les fenêtres, portes, bardages, etc.

Propriétés

- très résistant aux intempéries
- résistant aux UV
- sans tack résiduel
- microporeux
- sans arôme
- mise en œuvre facile en sous-face
- application au pinceau sans reprise sur de grandes surfaces

Aspect

- satiné conforme à la norme EN 13300

Particularités / Indications

- En cas de mise en œuvre sur des grandes surfaces intérieures, nous recommandons d'utiliser des produits à base d'eau en raison des fortes odeurs et de la teneur élevée en solvants.
- Ne pas appliquer sur des supports chauffés, exposés directement aux rayons du soleil et/ou sur des supports en bois qui, dans les 2 ou 3 heures suivantes, risquent d'être directement exposés au soleil.
- Sur des surfaces horizontales, utiliser non dilué mais en plusieurs couches minces.

Caractéristiques techniques

Critère	Nom / Prescription de contrôle	Valeur/ Unité	Indications
Densité		0,93 g/cm ³	
Les valeurs types indiquées sont des valeurs moyennes et approximatives. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs indiquées pour une livraison donnée sont susceptibles de varier légèrement sans entraver l'aptitude du produit.			

Support

Fiche technique

StoTop Thixlasur AF

Exigences

Le support doit être propre, sec, exempt de graisse et de substances séparatrices et préparé dans les règles de l'art.

Extérieur bois :

Poncer les bois neufs de dimensions prescrites et partiellement prescrites, constitution des couches selon la fiche technique BSF n° 18. Enduire avec StoPrim Protect WN ou 3 couches de StoThixlasur AF.

Remarque : selon la règle de travail, les fenêtres font partie de l'enveloppe extérieure et, en tant qu'élément de l'ouvrage, sont pourvues d'un revêtement sur tous les côtés.

Nettoyer les revêtements anciens, retirer les composants détachés, poncer le bois devenu gris jusqu'à atteindre la partie saine du bois. Enduire avec StoPrim Protect WN ou 3 couches de StoThixlasur AF.

Les opérations consistant à enlever / continuer à traiter des couches de peinture, par exemple par ponçage, décapage thermique, etc. peuvent produire des poussières et/ou des vapeurs dangereuses. Effectuer les travaux dans des zones bien ventilées ou ménager une ventilation transversale. Porter une protection respiratoire appropriée si nécessaire.

Intérieur bois :

Poncer légèrement les bois neufs et les dépoussiérer. La teinte dépend de la structure des couches. Plus il y a de couches, plus la teinte sera sombre. Pour l'intérieur, nous recommandons d'utiliser StoAqua Top Satin ou StoAqua Top In.

Seuls les panneaux d'aggloméré de type V100 / V110 G conforme à la norme DIN 68763 sont adaptés.

La teneur en humidité ne doit pas dépasser 12 % pendant l'application et à l'état d'utilisation.

Pour tout type d'aggloméré bois, un collage résistant aux intempéries est requis.

Pour les panneaux multiplis conforme à la norme DIN 68705, le collage est résistant aux intempéries mais pas le matériau de construction en tant qu'entité. L'humidité absolue doit se situer entre 5 % et 15 % pendant l'application et à l'état d'utilisation.

C'est pourquoi, et selon l'état actuel de la technique, ces agglomérés bois ne sont adaptés à une exposition directe aux intempéries que dans certaines conditions.

Par conséquent, l'absence de défauts sur les revêtements ne peut donc être garantie.

Respecter les fiches techniques du BFS n° 3 et 18.

Préparations

Vérifier la cohésion des supports existants. Supprimer les couches non cohésives. Enlever les couches de peinture effritées, les peintures anciennes et les revêtements non cohésifs, mécaniquement ou avec des décapants appropriés.

Fiche technique

StoTop Thixlasur AF

Mise en œuvre

Température de mise en œuvre

température minimale de mise en œuvre et du support : +5 °C
température maximale d'application et du support : +35 °C

Préparation du matériau

Le produit est prêt à l'emploi, bien remuer avant l'utilisation.
Utiliser StoFluid AF pour la dilution.

Consommation**Type d'application****Consommation appr.**

par couche

0,09 - 0,17 l/m²

La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.

Constitution des couches

Bois de conifères jeunes et efflorescents :
À l'extérieur, imprégner avec StoPrim Protect WN pour les protéger contre les champignons du bleuissement.

Extérieur (exposition indirecte aux intempéries) :
3 couches pour toutes les teintes
Plein air I (exposition normale aux intempéries) :
3 couches pour les teintes foncées et 4 couches pour les teintes claires
Plein air II (exposition extrême aux intempéries) :
3 à 4 couches pour les teintes foncées et 4 à 5 couches pour les teintes claires

Application

application au pinceau

Appliquer le produit dans le sens du fil du bois à l'aide d'un pinceau plat ou d'une brosse plate.

Séchage, durcissement, temps de mise en œuvre

Avec une température de l'air et du support de +20 °C et une humidité relative de l'air de 65 % :
sec à la poussière après 4,5 heure, non collant après 5,5 heures, peignable après 12 heures.
Le temps de séchage se prolonge à basses températures et / ou humidité de l'air élevée.

Nettoyage des outils

Nettoyer avec StoFluid AF immédiatement après utilisation.

Indications, recommandations, informations spéciales, divers

Traitement des déchets :
Respecter les dispositions légales pour l'élimination. Ne faire recycler que les pots vidés de tout résidu. Déposer les pots contenant des restes au poste de collecte pour peintures usées.

Fiche technique

StoTop Thixlasur AF

Livrer

Teinte	StoColor - RAL - teintes bois
	L'essence ainsi que la qualité du bois, associées à l'épaisseur du film sec du système de lasure, influencent la teinte de la lasure. Des différences par rapport au nuancier sont donc possibles. Pour être absolument sûr de la teinte, il convient de réaliser un essai en appliquant la teinte choisie sur la surface à traiter. livrable uniquement dans la teinte naturelle

Emballage	pot
------------------	-----

Stockage

Conditions de stockage	Stocker dans le contenant d'origine bien scellé à l'abri de la chaleur et du gel. Protéger des rayons directs du soleil.
Durée de stockage	La qualité maximale du produit est garantie dans son conditionnement originel non ouvert jusqu'à la date limite de stockage si les conditions de stockage sont respectées. Celle-ci peut être déduite du numéro de lot inscrit sur le contenant de conditionnement. Explication du numéro de lot : Chiffre 1 = chiffre final de l'année, chiffres 2 + 3 = semaine. Exemple : 6450013223 – durée de stockage jusqu'à la fin de la 45e semaine de 2026 À utiliser rapidement après ouverture. Toute contamination par des impuretés peut réduire la durée de conservation, par exemple par l'utilisation d'un outil sale.

Marquage

Groupe de produits	Lasure pour bois
---------------------------	------------------

Composition

résine alkyde
aliphates
glycols
dessiccateurs
produit de matage
additif de surface
agents antipeaux
protection contre la lumière
agent antimoussant
agent mouillant

Sécurité	Ce produit doit être étiqueté conformément à la directive CE applicable. Respecter la fiche de données de sécurité ! Les consignes de sécurité se rapportent au produit prêt à l'emploi et non mis en œuvre.
-----------------	--

Fiche technique

StoTop Thixlasur AF

Liquide et vapeurs inflammables. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. Rapporter le contenu/le contenant à une entreprise d'élimination de déchets agréée ou à un point de collecte communal. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

EUH208

Contient anhydride maléique. Peut produire une réaction allergique.

EUH211

Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'utilisateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Téléphone: 044 851 53 53
Télécopie: 044 851 53 00
www.stoag.ch