


Scheda tecnica

StoTop Thixlasur AF

Velatura monocomponente esente da biocidi, aromi, contiene solvente, satinato



Caratteristica

Applicazione

- esterni e interni
- incolore solo per uso in interno
- come mano di ancoraggio, intermedia e di finitura su finestre, porte, tavolati ecc.

Proprietà

- elevata resistenza alle intemperie
- resistente ai raggi UV
- termoplastico
- a pori aperti
- non contiene aromi
- buona lavorazione su soffitti
- rivestimento continuo di grandi superfici

Aspetto

- satinato secondo EN 13300

Particolarità/indicazioni

- Per la lavorazione di grandi superfici interne consigliamo, a causa dello sviluppo di odore e dell'elevato contenuto di solventi, di usare prodotti a base di acqua.
- Non applicare su supporti riscaldati dall'irraggiamento solare diretto e/o su supporti in legno esposti alla luce solare diretta entro 2-3 ore dall'applicazione della pittura.
- Applicare strati sottili non diluiti in più mani su superfici orizzontali.

Dati tecnici

Criterio	Norma / disposizione di prova	Valore/ Unità	Indicazioni
----------	-------------------------------------	---------------	-------------

Densità		0,93 g/cm ³	
---------	--	------------------------	--

I dati riportati si riferiscono a valori medi. In ragione dell'utilizzo di materie prime nei nostri prodotti, i valori indicati in riferimento ad un'unica fornitura possono variare leggermente senza ridurre l'idoneità del prodotto.

Supporto

Requisiti

Il supporto deve essere pulito, asciutto, privo di grasso e di sostanze distaccanti e deve essere preparato in maniera corretta.

Legno, esterni:

Scheda tecnica

StoTop Thixlasur AF

Nuovo, dimensionalmente stabile e con precisione dimensionale limitata, carteggiatura, stratificazione secondo la scheda tecnica BSF n. 18. Rivestire con StoPrim Protect WN o con 3 mani di applicazione con StoThixlasur AF.

Nota: Secondo le norme e i regolamenti, le finestre sono parte dell'esterno e tutti i lati devono essere rivestiti.

Pulire i rivestimenti preesistenti, rimuovere i componenti non fissati, smerigliare il legno ingrigito fino al legno sano. Rivestire con StoPrim Protect WN o con 3 mani di applicazione con StoThixlasur AF.

La rimozione o il trattamento di strati di vernice come la smerigliatura, decapaggio, ecc. possono causare polvere e/o fumi pericolosi. Eseguire i lavori in aree ben ventilate o garantire un buon ricambio d'aria. Se necessario, indossare un'adeguata protezione delle vie respiratorie.

Legno in interno:

Carteggiare leggermente e rimuovere la polvere dal legno nuovo. Il colore dipende dalla struttura del rivestimento. Più sono gli strati, più scuro sarà il colore. Per gli interni consigliamo StoAqua Top Satin o StoAqua Top In.

Sono adatte solo lastre in truciolato secondo DIN 68763, tipo V100 / V110 G. Il contenuto di umidità non deve superare il 12 % durante la lavorazione e l'utilizzazione

Per tutti i materiali in legno è necessario utilizzare un collante resistente alle intemperie.

Con lastre in multistrato secondo DIN 68705, il collante deve essere resistente alle intemperie, ma non il legno nel suo complesso.

L'umidità assoluta deve essere compresa tra 5 % e 15 %, durante la lavorazione e l'uso.

Per questo motivo il materiale legno, in base allo stato dell'arte, è adatto solo per una limitata esposizione diretta agli agenti atmosferici.

Non è quindi possibile garantire rivestimenti privi di difetti

Osservare le schede normative BFS n. 3 e n. 18.

Preparazioni

Verificare che i supporti presenti siano portanti. Rimuovere i rivestimenti non portanti.

Rimuovere le mani di pittura in eccesso, le pitture esistenti non portanti e i rivestimenti (meccanicamente o mediante sverniciante adatto).

Lavorazione

Temperatura di lavorazione

Temperatura di lavorazione e del supporto minima: +5°C

Temperatura di lavorazione e del supporto massima: +35 °C

Scheda tecnica

StoTop Thixlasur AF

Preparazione del materiale

Il prodotto è pronto all'uso, miscelare bene prima dell'uso.
Per diluire utilizzare StoFluid AF.

Consumo

Tipo di applicazione

Consumo ca.

per mano di applicazione

0,09 - 0,17 l/m²

Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.

Struttura del rivestimento

Legno di conifera nuovo e stagionato:
impregnare all'esterno con StoPrim Protect WN contro la muffa azzurra.

Clima esterno alla stanza (esposizione indiretta):

3 mani di vernice per tutte le tonalità

Clima all'aperto I (esposizione normale):

3 mani di vernice per tonalità scure e 4 mani di vernice per tonalità chiare

Clima all'aperto II (esposizione estrema):

3 - 4 mani di vernice per tonalità scure e 4 - 5 mani di vernice per tonalità chiare

Lavorazione

applicare con pennello

Applicare il prodotto con un pennello piatto o una pennellessa in direzione della venatura del legno.

Essiccazione, indurimento,
tempo di rielaborazione

Con temperatura dell'aria e del supporto di +20°C e con umidità dell'aria relativa del 65 %:
asciutto dopo 4,5 ore, non coloso dopo 5,5 ore, verniciabile dopo 12 ore.
Il tempo di essiccazione aumenta con basse temperature e/o umidità elevata.

Pulizia delle attrezzature

Subito dopo l'utilizzo, pulire con StoFluid AF.

Indicazioni, consigli, speciali,
altro

Smaltimento:

Osservare le prescrizioni di legge per lo smaltimento. Riciclare solo barattoli privi di residui. Consegnare i barattoli con il materiale di risulta al centro di raccolta per vernici.

Fornire

Tonalità

StoColor - RAL - tonalità del legno

La tonalità dello smalto è influenzata sia dal tipo e dalla qualità del legno, sia dallo spessore della pellicola dello smalto. Pertanto sono possibili scostamenti dalla cartella colori. Per la massima sicurezza, applicare un rivestimento di prova nella tinta scelta sulla superficie da rivestire. disponibile solo in tonalità naturale

Scheda tecnica

StoTop Thixlasur AF**Imballaggio**

Barattolo

Stoccaggio**Condizioni di stoccaggio**

Conservare nella custodia originale ben chiusa e al riparo dal gelo. Proteggere dall'irraggiamento diretto del sole.

Durata di stoccaggio

La migliore qualità del prodotto viene garantita fino alla data di scadenza se conservato nel contenitore originale chiuso e nel rispetto delle condizioni di stoccaggio. La scadenza è indicata dal numero di partita sul contenitore.
Spiegazione del numero di partita:
cifra 1 = cifra finale dell'anno, cifra 2 + 3 = settimana del calendario
Esempio: 6450013223 - durata di stoccaggio fino alla fine della 45^a settimana del 2026
Una volta aperto, consumare in breve tempo. Il deposito di sporco può ridurre la durata di conservazione, ad es. a causa dello strumento sporco.

Marcatura**Gruppo di prodotti**

Mordente

Composizione

Resina alchidica
alifati
Glicole
essiccanti
Opacizzante
additivo per superfici
agente antipellicola
agente fotoprotettivo
Antischiuma
Agente umettante

Sicurezza

Questo prodotto deve essere contrassegnato secondo le direttive UE vigenti.
Rispettare la scheda di sicurezza!
Le istruzioni di sicurezza si riferiscono al prodotto pronto all'uso non lavorato.

Liquido e vapori infiammabili. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. Smaltire il contenuto/il contenitore presso un centro di raccolta autorizzato o comunale.
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

EUH208

Contiene anidride maleica. Può provocare una reazione allergica.

Scheda tecnica

StoTop Thixlasur AF

EUH211

Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefono: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch