


Scheda tecnica

Stolit[®] MP

Intonaco di finitura organico, modellabile



Caratteristica

- Applicazione**
- per esterni
 - su supporti minerali e organici

- Proprietà**
- intonaco esterno secondo EN 15824
 - massima sicurezza nell'applicazione, tenuta, colore e stabilità
 - A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
 - elevata protezione contro lesioni, urti e grandine in combinazione con StoTherm Classic[®]
 - elevata permeabilità al vapore acqueo
 - elevata idrorepellenza
 - resistente alle intemperie

- Aspetto**
- come intonaco modellabile

- Particolarità/indicazioni**
- vedere Servizi/Panoramica Silo nel programma prodotti o nel listino prezzi
 - se la tonalità prescelta ha un valore di luminosità di ≥ 15 , non serve alcun rivestimento di finitura supplementare
 - con intonaco fine frattazzato, sbiadito può essere necessaria una seconda mano di applicazione per compensare la tonalità

Dati tecnici

Criterio	Norma / disposizione di prova	Valore/ Unità	Indicazioni
Densità	EN ISO 2811	1,7 - 1,9 g/cm ³	
Spessore dello strato d'aria equivalente della diffusione	EN ISO 7783	0,28 - 0,33 m	V2 medio
Tasso di permeabilità w	EN 1062-1	< 0,05 kg/(m ² h ^{0,5})	W3 basso
Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ	EN ISO 7783	100 - 200	V2 medio
Comportamento all'incendio	EN 13501-1	A2-s1, d0	
Conduzione del calore	DIN 4108	0,7 W/(m*K)	

Scheda tecnica

Stolit[®] MP

I dati riportati si riferiscono a valori medi. In ragione dell'utilizzo di materie prime nei nostri prodotti, i valori indicati in riferimento ad un'unica fornitura possono variare leggermente senza ridurre l'idoneità del prodotto.

Supporto

Requisiti

Il supporto deve essere portante, asciutto, pulito, e privo di efflorescenze o agenti distaccanti. Supporti umidi o non completamente induriti possono causare danni nei rivestimenti successivi, ad es. formazione di bolle, crepe.

Se il prodotto viene utilizzato come intonaco fine a strato sottile frattazzato, sono necessarie supplementari spatolature di fondo livellanti. Con Sistemi di isolamento termico per facciate spatolare prima le eventuali aree con cambio di materiale, ad es. fasce antincendio e successivamente applicare l'intonaco di fondo.

Spessore degli strati nel Sistema di isolamento termico per facciate:

- Sistema di intonacatura completo : almeno 4 mm
- Lo strato di rasatura armata sotto l'intonaco di finitura dovrebbe avere uno spessore di oltre 3,0 mm.
- Raccomandazione: Applicare strati aggiuntivi livellanti per prevenire la lettura di eventuali difetti sul supporto.

Preparazioni

Controllare che il supporto esistente sia portante. Rimuovere i rivestimenti non portanti.

Lavorazione

Condizioni di lavorazione

Non lavorare il materiale con irraggiamento solare diretto, intenso o su supporti riscaldati.

Evitare ventilazione eccessiva durante la lavorazione e prima dell'essiccazione, poiché altrimenti possono verificarsi crepe da ritiro e pori nel rivestimento.

Temperatura di lavorazione

Temperatura minima dell'aria e del supporto: +5 °C
Temperatura massima dell'aria e del supporto: +30 °C

Preparazione del materiale

Preparazione del materiale:

- A seconda delle condizioni meteorologiche e del supporto, regolare la consistenza di lavorazione possibilmente con la minore quantità di acqua possibile.
- Miscelare con cura il materiale prima dell'uso.

Se il materiale viene lavorato con una macchina o con una pistola per spruzzo:

- Regolare la consistenza di lavorazione.
- Il materiale colorato con tonalità intense non deve essere diluito, o al massimo diluito con poca acqua.
- Una eccessiva diluizione del materiale, peggiora le proprietà del materiale, ad es. lavorazione, potere coprente, intensità del colore.

Scheda tecnica

Stolit[®] MP

Consumo	Tipo di applicazione	Consumo ca.
	di spessore sottile	1,50 kg/m ²
	di spessore medio	2,50 kg/m ²
	di spessore alto	4,00 kg/m ²
Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.		

Struttura del rivestimento	Mano di ancoraggio: A seconda del tipo e dello stato del supporto, possono essere necessarie mani di fondo consolidanti e con regolazione del potere assorbente. Rivestimento intermedio su supporti portanti, minerali: Su supporto minerale è necessario di norma un rivestimento intermedio trasmettitore di aderenza e con livellamento del potere assorbente. Note: L'assenza del rivestimento intermedio può influenzare negativamente le caratteristiche di lavorazione e l'aspetto del prodotto. Prodotti: Sto-Putzgrund oppure StoPrep Isol Q (alcalino isolante) Rivestimento intermedio su supporti portanti, organici: Raccomandazione: Se il colore dell'intonaco di finitura è molto diverso dal colore di partenza della superficie, applicare un rivestimento intermedio in grado di armonizzare il tono. Se si utilizza un intonaco con struttura rigata, applicare un rivestimento intermedio in grado di armonizzare il colore. Prodotti: Sto-Putzgrund oppure StoPrep Isol Q (alcalino isolante)
-----------------------------------	---

Lavorazione	manuale, a macchina Di norma è necessaria una lavorazione manuale successiva dell'intonaco di finitura per ottenere l'aspetto/struttura desiderati. Applicare il prodotto uniformemente con una cazzuola in acciaio inossidabile. Spessore strato: min. 1 mm, in alcuni punti max. 5 mm. A seconda della struttura desiderata, lavorare la superficie ad es. con una cazzuola a punta quadra, una spazzola, un rullo per strutturare, una spatola o una spugna. Il prodotto è frattazzabile. Con grandi superfici e in relazione alle condizioni di lavorazione occorre tener conto della formazione di una pellicola. Raccomandazione per la lavorazione di una superficie con intonaco fine frattazzata: Passaggio 1: Sul supporto preparato applicare un intonaco di finitura riempitivo K 1,5 con una spatola in acciaio inossidabile e lisciare leggermente. Poi lavorare l'intonaco ed i grani della struttura in eccesso sulla superficie usando una cazzuola in plastica. Lasciare asciugare la superficie. Con una spatola larga rimuovere le punte dei grani sporgenti.
--------------------	---

Scheda tecnica

Stolit[®] MP

Passaggio 2: utilizzo di un intonaco modellabile come intonaco fine:
Applicare l'intonaco modellabile in modo uniforme in uno spessore dello strato di ca. 1 mm. Lasciar tirare brevemente la superficie e poi frattazzare uniformemente con un piccolo frattazzo con spugna in lattice. Inumidire regolarmente con acqua il frattazzo di spugna in lattice durante l'operazione, ad es. con una bottiglia spray.

La superficie di intonaco modellabile frattazzata o lavata offre una protezione ridotta contro alghe e funghi. Um die Oberfläche optimal zu schützen, einen zweifachen Anstrich, z. B. mit StoColor Silco, auftragen.

Gli strumenti indicati valgono solo come suggerimento.

Essiccazione, indurimento, tempo di rielaborazione

Il prodotto si asciuga attraverso l'evaporazione dell'acqua. Spessori di strato superiori (> 2 mm), maggiore umidità del substrato e dell'aria, condensa, basse temperature e basso ricambio d'aria possono prolungare il tempo di asciugatura a seconda del manufatto.

In condizioni atmosferiche sfavorevoli devono essere adottate opportune misure di protezione (ad es. protezione antipioggia) sulla superficie della facciata da trattare o appena trattata.

Il prodotto può essere applicato in condizioni asciutte con temperatura dell'aria e del supporto di circa +20 °C e con umidità relativa del 65%, a seconda del tipo di rivestimento (valore sd), non prima di 24 ore.

Pulizia delle attrezzature

Pulire le attrezzature con acqua subito dopo l'uso.

Indicazioni, consigli, speciali, altro

Le inclusioni d'aria possono causare bolle. Modellare l'intonaco solo con l'utensile asciutto. Pericolo di formazione di macchie.

Fornire**Tonalità**

bianco, Colorabile secondo lo StoColor System

Controllo della partita e della tonalità:

prima di lavorare il materiale controllare che corrisponda alla tonalità ordinata.

Sono possibili differenze di tonalità e texture tra i vari lotti e/o rispetto a forniture precedenti. Per lavorare una superficie utilizzare prodotti con lo stesso numero di partita. Per utilizzare partite differenti su una stessa superficie, mescolare i prodotti prima della lavorazione.

Stabilità del colore:

Gli agenti atmosferici, l'intensità della radiazione UV e l'azione dell'umidità modificano la superficie nel tempo. Sono possibili variazioni visibili della tonalità. Questo processo di modifica viene influenzato dalle condizioni del materiale e del

Scheda tecnica

Stolit[®] MP

supporto. Raccomandazione: Migliorare la stabilità del colore di tonalità intense e/o molto scure con un'ulteriore mano di applicazione.

Grana strutturale:

Come grana strutturale vengono utilizzati tipi di marmo bianco naturale. La venatura naturale del marmo può sembrare in alcuni punti una grana scura visibile nell'intonaco di finitura.

La tonalità della grana strutturale si potrebbe intravedere dall'intonaco di finitura nelle tonalità chiare, soprattutto di colore giallo. In casi molto rari, i grani di marmo possono presentare segni puntuali a causa di componenti naturali come, ad es., la pirite.

Entrambi gli effetti sono conformi al comportamento di un intonaco di finitura riempito con marmo e confermano le proprietà naturali dei materiali utilizzati. Questa è una proprietà intrinseca.

Precisione del colore:

Le condizioni atmosferiche e di progetto influenzano la precisione della tonalità e l'uniformità del colore. Evitare in ogni caso le seguenti condizioni (a - d):

- a. assorbimento irregolare del supporto
- b. diverso contenuto di umidità della superficie
- c. punti del supporto con alcalinità estremamente diversa e/o componenti diversi
- d. luce diretta del sole con ombre nette sul rivestimento fresco appena applicato

Dilavamento degli additivi:

Nei rivestimenti non ancora asciutti, l'azione degli agenti atmosferici, ad es. rugiada, nebbia o pioggia, può comportare effetti sulla superficie dovuti alla presenza di additivi solubili in acqua. Tali inestetismi hanno una visibilità diversa a seconda dell'intensità del colore. Ciò non ha alcun effetto sulla qualità del prodotto. Gli effetti scompaiono a seguito di ulteriori agenti atmosferici.

Colorabile	Possibile colorazione con max. 1 % StoTint Aqua.
-------------------	--

Possibile impostazione speciale	Non ci sono opzioni speciali per questo prodotto.
--	---

Imballaggio	Secchi
--------------------	--------

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio	Conservare nella custodia originale ben chiusa e al riparo dal gelo Proteggere dall'irraggiamento solare diretto.
---------------------------------	---

Durata di stoccaggio	La migliore qualità del prodotto viene garantita fino alla data di scadenza se conservato nel contenitore originale chiuso e nel rispetto delle condizioni di stoccaggio. La scadenza è indicata dal numero di partita sul contenitore. Spiegazione del numero di partita: cifra 1 = cifra finale dell'anno, cifra 2 + 3 = settimana del calendario Esempio: 6450013223 - durata di stoccaggio fino alla fine della 45 ^a settimana del 2026
-----------------------------	---

Scheda tecnica

Stolit[®] MP

Una volta aperto, consumare in breve tempo. Il deposito di sporco può ridurre la durata di conservazione, ad es. a causa dello strumento sporco.

Marcatura

Gruppo di prodotti Intonaco per facciate

Composizione

Dispersione polimerica
Biossido di titanio
Materiali di riempimento minerali
idrossido di alluminio
Materiali di riempimento ai silicati
Acqua
alifati
etere glicolico
Agente idrofobizzante
Disperdente
Addensante
Agente umettante
Preservante per rivestimento a base di terbutrina
Rivestimento protettivo a base di 3-iodo-2-propinil butil carbammato (IPBC)
preservanti di stoccaggio su base BIT/MIT (1:1)

Sicurezza

Questo prodotto deve essere contrassegnato secondo le direttive UE vigenti.
Rispettare la scheda di sicurezza!
Le istruzioni di sicurezza si riferiscono al prodotto pronto all'uso non lavorato.

Può provocare una reazione allergica cutanea. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Evitare di respirare i vapori. Non disperdere nell'ambiente. Indossare guanti. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Smaltire il contenuto/il contenitore presso un centro di raccolta autorizzato o comunale.

EUH211

Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo.

Scheda tecnica

Stolit[®] MP

Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefono: 044 851 53 53
www.stoag.ch